



PALL-X VERZÖGERER

Добавка для увеличения времени высыхания лаков линии PALL-X

Сфера применения:

PALL-X VERZÖGERER – для водных лаков серии PALL-X. Пригоден для замедления времени высыхания:

- паркетного лака PALL-X 94
- паркетного лака PALL-X 96
- 2-K паркетного лака PALL-X 98
- паркетного лака PALL-X EXTREME
- разведенный данной добавкой лак наносят валиком Pallmann WL (для водных лаков)

Пригоден для заполнения и изоляции швов, трещин, расхождений и примыкающих швов между древесиной и кирпичной кладкой.

Порядок работы:

PALL-X VERZÖGERER и лак перед работой довести до комнатной температуры. Добавить макс. 5% PALL-X VERZÖGERER в лак и хорошо перемешать (на 10 л канистру добавить макс.0,5 л и на 5 л канистру макс. 0,25 л PALL-X VERZÖGERER). 2-K водные лаки сначала смешать с отвердителем и затем в конце добавить макс.5% PALL-X VERZÖGERER. Во избежание плохого перемешивания компонентов на дне и у стенок емкости, рекомендуется замешанную смесь вылить в чистую емкость и там еще раз хорошо перемешать. Лак с ингибитором наносят валиком PALLMANN AUFTRAGSROLLE WL (для водных лаков).



Примечание:

если количество добавленного ингибитора превысило 5%, это может привести к плохому шлифованию лака.

Свойства продукта / преимущества:

При высоких наружных температурах, при повышенной сухости или при нагреве пола, который должен покрываться лаком из-за воздействия прямых солнечных лучей, данная добавка позволяет увеличить фазу высыхания лаков линии PALL-X, обеспечивая оптимальную растекаемость. Таким образом, можно избежать полосности, которая возникает из-за слишком быстрого высыхания лака.

Технические данные:

Вид упаковки:	пластиковая фляга
Расфасовка:	1 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Расход:	макс 5% на кол-во лака
Температура при работе:	15-40°C

Охрана труда и окружающей среды:

Содержит пропиленгликоль. Точка вспышки > 100°C. Беречь от детей. При работе рекомендуется использование защитного крема для кожи а также проветривание помещения.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Емкости с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Емкости с затвердевшим содержимым – строительный мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.