



# MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Масляно-восковая смесь, без растворителя, с натуральными маслами и восками, оксидативно высыхающая, обогащенная добавкой отверждающих компонентов

## Сфера применения:

Смесь из жидких масел и воска для пропитки поверхностей:

- шлифованных деревянных полов,
- шлифованных паркетных полов, включая паркетную доску,
- шлифованной деревянной брусчатки
- тщательно шлифованных элементов многослойного паркета
- паркета на полах с подогревом

- Удобна в работе
- Наносится как валиком, так и шпателем
- Оттеняет структуру и тон древесины
- Стойкая к воздействию бытовой химии
- GISCODE Ö 10+ (масла/воски, без бутаноноксима)
- Коэффициент трения скольжения R 10/DIN 55130
- DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- DIN EN 71-3 (надежность для игрушек, часть 3: миграция определенных элементов)

## Свойства продукта / преимущества:

Масляно-восковая смесь, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц поверхности придается однородный матовый оттенок. Благодаря наличию отверждающих компонентов обеспечивается быстрое высыхание MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Такое высыхание позволяет быстро провести ремонт в зонах с очень сильными нагрузками, таких как рестораны, отели, магазины, офисы. Без ограничений по механическим и химическим нагрузкам, если поверхности дают просохнуть через ночь. Высокое содержание твердых частиц создает водо и грязеотталкивающую поверхность, которую раньше не могли создать однокомпонентные паркетные масла. Грязеотталкивающий эффект сопоставим с эффектом на лакированном паркете. Расход средства MAGIC OIL 2K ORIGINAL не больше, чем у других паркетных масел.

## Технические данные:

Вид упаковки:	жестяная канистра, пластм. фляга
Расфасовка:	1 и 2,75 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев,
Цвет:	медово-желтый
Расход (на слой) <sup>(1)</sup> :	ок. 25-50 мл/м <sup>2</sup>
Температура при работе:	ок. +18 - +25°C
Соотношение замеса:	10:1
Время открытости:	ок. 2 часов*
Готовность к дальнейшей работе:	через ок. 10-30 мин.*
Готовность к нагрузке/уборке:	через ок. 12 часов*

\* при +20 °C и нормальных климатических условиях  
(1) расход зависит от впитываемости и особенностей деревянного основания или паркета



# MAGIC OIL 2K ORIGINAL

## Подготовка основания:

Вальцевой шлифмашиной со шлифовальной бумагой PALLMANN зерном 36-60 провести предварительную шлифовку. Заполнить швы с помощью PALLMANN PALL-X KITT. Затем провести шлифовку со шлифовальной бумагой PALLMANN зерном 100 (с помощью шлифмашины PALLMANN COBRA). При повышенных требованиях к качеству промасленной поверхности провести шлифовку дырчатым падом PALLMANN зерном 120. Поверхность перед нанесением масла и после последней шлифовки должна быть чистой, сухой, свободной от остатков чистящих средств, шлифовальная пыль должна быть тщательно удалена.

## Порядок работы:

1. Емкости перед работой довести до рекомендуемой температуры помещения и хорошо потрясти.
2. PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL смешать с отверждающими компонентами и соответствующим инструментом (например, гладким шпателем PALLMANN) нанести на основание однородным слоем.
3. Через 10-30 минут после нанесения (шпателем) удалить избыток материала бежевым падом PALLMANN.
4. Сразу же после полировки первого слоя нанести второй слой MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Сразу же и не позднее 30 минут, удалить излишки материала бежевым падом и заполировать белым падом. Не допускается, чтобы излишки масла оставались на поверхности.
5. Через 20 минут поверхность еще раз располировать белым падом PALLMANN для придания гомогенности поверхности.
6. В зависимости от разной впитываемости деревянных поверхностей допускается нанесение третьего слоя на следующий день. Наносить столько масла, сколько нужно для насыщения древесины.
7. **Нанесение валиком:** Нанести однородный тонкий слой MAGIC OIL 2K ORIGINAL с помощью валика LSM. Расход: ок. 70-90 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от типа древесины. Через ок.30 мин. излишки материала убрать шпателем или специальным резиновым приспособлением, затем всю поверхность обработать бежевым падом PALLMANN и располировать белым падом PALLMANN.
8. Инструменты после работы очистить специальной тканью UZIN CLEAN BOX.
9. Для продления срока эксплуатации и восстановления первоначального вида поверхности, рекомендуется регулярный уход с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE и очистка с помощью средства PALLMANN NEUTRALREINIGER. Частота ухода и точные циклы очистки приводятся в рекомендациях по уходу за пропитанными маслом деревянными полами
10. Покрытая средством MAGIC OIL 2K ORIGINAL поверхность не должна покрываться чем-либо в течение 12 часов после нанесения средства.

## Данные по расходу:

Рекомендуется наносить не менее 2 слоев шпателем. Расход на слой: 25-50 мл/ м<sup>2</sup>. Расход зависит от впитываемости поверхности и особенностей древесины.

## Важные указания:

- После добавки отвердителя емкости плотно не закрывать – угроза разрыва.
- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза.
- Оптимальная температура при работе +18 - +25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлинняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Рекомендуется в качестве шпаклевки для швов соответствующее средство из линейки продуктов Pallmann.
- При работе на досках с фаской или с явными швами рекомендуется получить техническую рекомендацию.
- Поверхность можно нагружать не ранее, чем через 12 часов после полировки.
- Регулярный уход и очистку можно проводить не ранее, чем через 12 часов после полировки.
- При работах учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы», DIN 18357 «Работы с деревянной брусчаткой» и DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями».
- Многие экзотические сорта древесины, такие как палисандр, ипе, лапачо, или даже венге содержат вещества, (так называемые ингибиторы или минеральные вкрапления), которые могут замедлять высыхание, препятствовать смачиванию или изменять цвет покрытия. Поэтому из-за большого разнообразия особенностей и свойств экзотической древесины, рекомендуется всегда проводить предварительное тестирование или получить техническую рекомендацию по применению тех или иных лаков и масел на тех или иных сортах экзотической древесины.

## Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE 010. Компонент А: Не горючий. Но есть опасность самовозгорания (см. «Важное указание»).

Компонент В: не воспламеняется. Содержит изоцианат. Может вызывать аллергические реакции. Вреден для здоровья при вдыхании. Может вызывать кожные аллергические проявления. Может раздражать дыхательные пути. Беречь от детей. Избегать контакта с кожей и глазами. При глазном контакте – немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При контакте с кожей – немедленно обильно промыть водой с мылом. При работе использовать защитный крем для кожи, перчатки, очки. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему эту инструкцию или этикетку. Учитывать предписания GefStoffV, классы опасности, указания по технике безопасности на этикетке, инструкцию.

## Важное указание!

**Шлифовальная пыль от кислотных систем самовозгорается. Опасность пожара! После окончания шлифовальных работ, шлифовальную пыль намочить и утилизировать в плотно закрытом контейнере.**

**При контакте средства с падами или текстильными материалами может возникнуть самовозгорание последних. Поэтому, пропитанные средством тряпки, пады и др. намочить водой и хранить в плотно закрытом контейнере.**

## Устранение отходов:

Остатки продукта собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Канистры с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.

Эти данные основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Различные условия на строительных объектах и способы укладки влияют на качество выполняемых работ. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.12.2017

