



# MAGIC OIL 1K EASY

Масляно-восковая смесь, без растворителя, на основе натуральных масел и восков, оксидативно высыхающая

## Сфера применения:

Смесь из жидких масел и воска для пропитки поверхностей.

Пригодна для обработки:

- шлифованных и прошпаклеванных паркетных и деревянных полов,
- паркета на полах с подогревом

## Свойства продукта / преимущества:

Масляно-восковая смесь с натуральными маслами, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц в MAGIC OIL 1K EASY создается водо и грязеотталкивающий эффект, надежно защищающий поверхность.

- Оттеняет структуру и тон древесины
- Стойкая к воздействию бытовой химии
- GISCODE Ö 10+ ,масла/воски, без растворителя, не содержит бутаноноксим

## Технические данные:

Вид упаковки:	жестяная емкость
Расфасовка:	1 и 3 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Расход (на слой) <sup>1)</sup> :	ок. 25-50 мл/м <sup>2</sup> (при нанесении шпателем)
Температура при работе:	ок.+18 - +25°C, и 35-65% отн. влажность воздуха
Готовность к дальнейшей работе:	через ок. 1 час*
Готовность к нагрузке:	через ок. 24 часа*
Готовность к влажной уборке:	через ок. 4-7 дней*

\* при +20 °C и 50% относительной влажности воздуха

<sup>(1)</sup> Расход зависит от впитываемости поверхности и особенностей пропитываемой древесины/паркета



# MAGIC OIL 1K EASY

## Подготовка основания:

Поверхность перед нанесением масла должна быть прошпаклеванной, чистой, сухой, свободной от остатков чистящих средств и соответствующим образом отшлифована.

## Порядок работы:

1. Емкости перед работой довести до рекомендуемой температуры (+20°C) и содержимое хорошо перемешать.
2. Гладким шпателем PALLMANN FLACHENSPACHTEL равномерно нанести на основание.
3. Через 10-30 минут после нанесения шпателем удалить избыток материала бежевым падом PALLMANN.
4. Немедленно, после полировки первого слоя, нанести второй слой MAGIC OIL 1K EASY. Сразу же, а самое позднее - через 30 минут, удалить излишки материала бежевым падом и заполировать белым падом. Не допускается, чтобы излишки масла оставались на поверхности.
5. Через 20 минут поверхность еще раз располировать белым падом для придания однородности поверхности.
6. В зависимости от разной впитываемости деревянных поверхностей, допускается нанесение третьего слоя на следующий день. Наносить столько масла, сколько нужно для насыщения древесины.
7. **Нанесение валиком:** Нанести однородный тонкий слой MAGIC OIL 1K EASY с помощью специального валика. Расход: ок. 60-70 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от типа древесины. Через ок.30 мин. излишки материала убрать шпателем или специальным резиновым аппликатором, затем всю поверхность обработать бежевым падом и располировать белым.
8. Инструменты после работы очистить специальной тканью UZIN CLEAN BOX.

## Данные по расходу:

Рекомендуется наносить не менее 2 слоев шпателем.

Рекомендуемое количество на слой: ок. 25-50 мл/ м<sup>2</sup>.

Литра материала хватает на: ок. 20-40 м<sup>2</sup>.

(1) Расход и время высыхания зависит от впитываемости поверхности и особенностей паркета/древесины.

## Важные указания:

- Оптимальная температура при работе +18 - +25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлинит время высыхания, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Многие экзотические сорта древесины, такие как палисандр, ипе, лапачо, или даже венге, а также хвойные породы древесины, содержат вещества, (так называемые ингибиторы или минеральные вкрапления), которые могут замедлять высыхание, препятствовать смачиванию или изменять цвет покрытия. Поэтому из-за большого разнообразия особенностей и свойств экзотической древесины, рекомендуется всегда проводить предварительное тестирование или сделать запрос на техническую рекомендацию.
- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза и не подвергать воздействию температур выше +40°C.
- Начатые упаковки плотно закрывать и содержимое как можно быстрее использовать.
- При работе на досках с фаской или с явными швами рекомендуется получить техническую рекомендацию. При работе на деревянной брусчатке расход может резко возрасти (ок. 140 мл/м<sup>2</sup>), поэтому на деревянной брусчатке и торцевом паркете выдерживать время высыхания до дальнейших работ не менее 72 часов.
- Поверхность можно нагружать не ранее, чем через 24 часа после полировки.
- Покрытая средством MAGIC OIL 1K EASY поверхность не должна закрываться чем-либо в течение первых 4-7 дней после нанесения средства.
- Для продления срока эксплуатации поверхности рекомендуется регулярный уход за ней с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE и очистка поверхности с помощью средства PALLMANN NEUTRALREINIGER. Частота выполнения подобных работ приводится в рекомендациях по уходу за деревянными полами пропитанными маслом.
- При работах учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы и работы с деревянной брусчаткой».

## Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE 010+, масляно-восковая смесь.

При работе – хорошо проветривать помещение, использовать защитный крем для кожи, перчатки, очки.

**Важное указание!** При контакте средства с падами или текстильными материалами может возникнуть самовозгорание последних. Поэтому, пропитанные средством тряпки, пады и др. намочить водой и хранить в плотно закрытом контейнере.

Шлифовальная пыль от кислотных систем самовозгорается. Опасность пожара! После окончания шлифовальных работ, шлифовальную пыль намочить и утилизировать в плотно закрытом контейнере!

## Устранение отходов:

Остатки продукта собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Металлические канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Канистры с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором. Эти данные основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Различные условия на строительных объектах и способы укладки влияют на качество выполняемых работ. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 05.2018.

