

Промышленное масло 10

Свойства:	<ul style="list-style-type: none">- пригодно для промышленных полов и паркета- основа – быстросохнущие, быстро реагирующие масла- с высокой стойкостью к истиранию, водостойкое- очень приятная оптика	
Сфера применения:	Промышленное масло 10 специально разработано как экологичное покрытие для промышленных полов из твердых пород древесины, а также для полов из мягких пород.	
Технические данные:	Расход	Ок.7-15 мл/м ² на слой (в зависимости от типа древесины)
	Время высыхания (230C/50% отн.вл.взд.)	-можно нагружать сразу же после нанесения -при упаковке паркета – не ранее, чем через 4-5 часов
	Очистка инструмента	Уайт спирт
	Срок хранения	12 месяцев в запечатанной заводской упаковке
	Чувствительность к морозу	нет
	GISCODE	Ö 60
	Класс водной опасности (WGK)	1
	Листок безопасности	По требованию экспертов-профессионалов
	Пады, коврики, ткань и т.п., пропитанные промышленным маслом 10, должны храниться в закрытых контейнерах или должны быть тщательно выполосканы. Угроза самовозгорания!	
	Рекомендуемая температура нанесения (продукт/окружающий воздух/пол) +15 -+25°C. Нанесение при средней относительной влажности воздуха (50-60%) – идеально. Обеспечивать постоянную вентиляцию у пола во время процесса высыхания. Избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков.	
	<u>Перед работой хорошо перемешать!</u>	
	Нанести 1 тонкий слой промышленного масла 10 на соответствующим образом подготовленную и чистую древесину. Абсолютно необходимо убрать излишки масла с древесины (рекомендуется использовать белые или бежевые пады)!	
	В случае сильно впитывающих пород древесины (напр., бук, ясень, а также деревянная брусчатка), рекомендуется нанести еще более тонкий второй слой масла, как описано выше, не ранее, чем через 1 час.	
Нанесение на строительной площадке:	На строительной площадке настоятельно рекомендуется нанесение оксидативно высыхающих масляных систем. В противном случае, желаемая защита, не получится.	