

Грунтовка ГФ-021



Особенности

Позволяет добиться высокого качества сцепления с грунтуемой поверхностью, за счет чего создается хорошая основа для дальнейшей окраски и продлевается срок службы лакокрасочного покрытия. Защищает от коррозии.

Область применения

Грунтовка ГФ-021 предназначена для защитной окраски металлических и деревянных поверхностей под покрытия алкидными эмалями. Допускается использование грунтовки в качестве самостоятельного покрытия для временной защиты от коррозии в период межоперационного хранения.

Технические данные

Норма расхода в один слой	80-120 г/м ² , в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.
Растворитель	растворитель ТМ "DekART", уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент или их смесь.
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или методом окунания.
Время высыхания (ДСТУ ISO 9117-5)	не более 24 часов при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%.
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO3251)	ок. 77%
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	ок. 1,45 г/см ³
Твердость (ДСТУ ISO 1522)	ок. 40 сек, маятник Кенига.
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления.
Фасовка	0,9 кг, 2,8 кг, 25 кг, 50 кг
Цвет	красно-коричневый, серый.
Степень блеска	матовый.



Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира.

Удалить старую отслоившуюся краску, а также слабо связанные слои до прочного основания механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом.

Металлическую поверхность тщательно очистить от ржавчины щеткой по металлу, шлифовальной шкуркой. Для лучшего удаления ржавчины, перед использованием механических средств, можно использовать химические средства для удаления ржавчины.

Имеющиеся на деревянной поверхности отверстия, щели или неровности выровнять шпаклевкой для деревянных и минеральных поверхностей ТМ "Farbex". Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости, пыль от шлифовки удалить.

2 Нанесение

Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Грунтовка готова к использованию. При необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), сольвентом, их смесью или растворителем ТМ "DekART". Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Для обеспечения максимального защитного эффекта поверхности необходимо загрунтовать в 2 слоя. Следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности не ниже +10 °С. Избегать окрашивания в сырую или ветреную погоду.

3 Очистка инструмента

Рабочий инструмент очистить с помощью сольвента или уайт-спирита, далее, при необходимости, теплой водой с моющим средством.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бережь от огня! Хранить в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Рабочие инструменты после окончания работ очистить Растворителем ТМ «DekART» или уайт-спиритом. Высохший слой грунтовки можно удалить только механически. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Содержание ЛОС : Cat. A/i (SB): < 500 g/l. Фактическое содержание ЛОС ≤ 350 g/l. Не боится мороза.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоемы или на почву! Остатки высохшей грунтовки и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-14005076-069:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

