

## Эмаль алкидная ПФ-266

## Особенности



- Образует ровное однородное глянцевое покрытие
- Обеспечивает сцепляемость с окрашиваемой поверхностью
- Стойкая к износу и воздействию бытовых моющих средств

## Область применения

Эмаль алкидная ПФ-266 для пола предназначена для окраски ранее окрашенных и предварительно подготовленных неокрашенных деревянных полов и других деревянных и бетонных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

## Технические данные

Норма расхода в один слой	120-180 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.
Растворитель	растворитель ТМ "DekART", уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент или их смесь
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.
Время высыхания (ДСТУ ISO 9117-5)	не более 24 часов при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO3251)	ок. 79%
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	ок. 1,4 г/см <sup>3</sup>
Блеск (ДСТУ ISO 2813)	ок. 80 GU (при 60°)
Твердость (ДСТУ ISO 1522)	ок. 35 сек, маятник Кенига.
Срок хранения	18 месяцев с даты изготовления.
Фасовка	0,9 кг, 2,8 кг, 25 кг, 50 кг
Цвет	желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый.
Степень блеска	глянцевый.



# Инструкция по применению

## 1 Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность не более 20%), тщательно очищенной от грязи, жира, пыли, синевы и гниения.

Имеющуюся на поверхности старое отслоившееся покрытие (краска или лак) удалить механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом.

Следует избегать применение методов очистки, которые могут повредить древесину (например, пескоструйным аппаратом).

Имеющиеся на поверхности отверстия, щели или неровности выровнять шпаклевкой для деревянных и минеральных поверхностей ТМ "Farbex". Зашпаклеванную поверхность отшлифовать мелкозернистым наждачным полотном до гладкости, пыль от шлифовки удалить.

## 2 Грунтование

Ранее обработанные поверхности не требуют грунтования.

Ранее не обработанные деревянные поверхности грунтовать алкидной деревозащитной грунтовкой ТМ "Delfi", убедившись, что перед нанесением грунтовки окрашиваемая поверхность была очищена и полностью просохла.

Ранее не обработанные бетонные поверхности грунтовать смесью эмали и уайт-спирита в соотношении 1:1.

## 3 Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. Эмаль готова к применению. При необходимости разбавить эмаль до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом, их смесью или Растворителем ТМ «DekART». С целью исключения отличий в оттенках цвета, при окрашивании поверхностей финишным слоем рекомендуется использовать продукцию одной партии. В случае использования продукции разных партий - необходимо проводить их смешивание. Эмаль наносить равномерно кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 тонких слоя. Следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Не наносить эмаль толстым слоем!

## 4 Очистка инструмента

Рабочий инструмент очистить с помощью сольвента или уайт-спирита, далее, при необходимости, теплой водой с моющим средством.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Беречь от огня! Хранить в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Содержание ЛОС : Cat. A/i (SB): < 500 g/l. Фактическое содержание ЛОС ≤ 300 g/l. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Остатки высохшей эмали и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-14005076-068:2005. Как изготовитель, компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

