



## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



### LEGASTUCCO L100

#### ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ СМОЛЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Быстросохнущее вяжущее средство на основе смолы с растворителем для смешивания с древесной пылью для заполнения трещин и сглаживания паркета.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Бесцветный
- Высокие рабочие показатели (свойства заполняемости)
- Быстрая шлифовка
- Может окрашиваться сверху продуктами на водной основе или на основе растворителя

#### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:



Класс выделения летучих веществ по французским нормам.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Половая доска из массива дерева без паза 10 мм
- Паркетный пол мозаика
- Половая доска из массива дерева с ламелями (для промышленного применения)
- Половая доска из массива дерева со шпунтовым соединением

#### НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На не впитывающих основаниях
- На материалах, отличных от дерева или имеющих финишное или лакокрасочное покрытие





## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



# LEGASTUCCO L 100

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Бесцветная вязкая жидкость
Вязкость (при 20 °С; Брукфильд)	900 – 1100
Расход	100/120 г/м <sup>2</sup> (может быть разным в зависимости от пористости и наличия трещин в основании)
Температура нанесения (°С):	от +10 до +30
Время для защиты от пыли (в минутах)	20 - 30
Шлифовка (минут)	40 - 60
Нанесение/инструменты:	Гладило из нержавеющей стали
Очистка инструмента:	Растворитель SOLVENTE GR7, еще не засохший продукт
Срок хранения (месяцев): при температуре от +5°С до +25°С	12
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка	10 л
Ограничения при использовании:	Обеспечьте вентиляцию помещения во время нанесения и сушки, не допуская сквозняков. Огнеопасно. Далее нанести лакокрасочное покрытие с помощью нашей одно- или двухкомпонентной продукции на водной основе или на основе растворителей.
GISCODE	RU1

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предварительно отшлифуйте паркет, чтобы получить гладкую поверхность без остатков масел, жиров и восков.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Наносить при температуре окружающей среды от 10°С до 30°С. Продукт необходимо смешивать в соотношении около 1:1 до получения однородной смеси с мелким порошком, полученным при шлифовании обрабатываемого основания.

Учитывая большое разнообразие пород дерева, представленных на рынке, всегда целесообразно проводить тесты на предмет возможных изменений оттенка.

Затем распределить продукт гладким зубчатым шпателем из нержавеющей стали (американским) и заполнить смесью трещины или, что еще лучше, выполнить полное сглаживание пола. При необходимости можно повторить операцию несколько раз.

После высыхания (примерно через 40-60 минут) отшлифовать поверхность мелкозернистой шлифовальной бумагой, полностью удалив остатки сухого продукта. Неполное удаление остатков связующего может привести к изменению тона пола после покраски.

Когда продукт еще свежий, удалить остатки связующего со шпателя с помощью ткани, смоченной в нашем растворителе SOLVENTE GR7. После затвердевания, LEGASTUCCO L 100 удаляется только механически. Далее нанести лакокрасочное покрытие с помощью нашей одно- или двухкомпонентной продукции на водной основе или на основе растворителей.

Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Перед использованием. Перед использованием ознакомиться с техническими характеристиками и паспортом безопасности материала.

