



PAVILAST K31



УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ГРУНТ

Укрепляющий фиксирующий водно-дисперсионный грунт на основе синтетических смол для хрупких и крошащихся стяжек или поверхностей стен. Для приклеивания используйте только наши виниловые или акриловые клеи.

При необходимости продукт можно разбавить водой в соотношении 1:5 для улучшения проникновения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Концентрированный продукт
- Антипылевое покрытие для цементных стяжек
- Подходит для укладки с акриловыми и виниловыми клеями на водной основе
- Активатор адгезии для PAVILAST R - ADECEM FIBER

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:



Класс выделения летучих веществ по французским нормам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Традиционные цементные стяжки
- Ангидридные или гипсовые стяжки
- Получение синтетических растворов
- Для для ремонта старых не очень устойчивых или частично отклеившихся деревянных полов

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На стяжках с подогревом
- На не впитывающих основаниях (стекло, мрамор, плитка и т.д.)
- В ремонтных работах, где участвуют люди, чувствительные к растворителям
- На поверхностях, подверженных капиллярному подъему влаги и не защищенных паронепроницаемым барьером
- На стяжки, которые содержат материалы, которые могут растворяться или ослабляться при контакте с растворителем





ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ, ГРУНТЫ И ДОБАВКИ



PAVILAST K31

Внешний вид:	Густая жидкость
Вязкость(при 20°C; Форд # 4):	2000 - 3000
В сухом виде (%):	48 - 50
Расход (г/м2):	300 - 500 (в разбавленном виде)
Время обрабатываемости (минут):	5 - 20
Температура нанесения (°C):	+15 - +25
Ввод в эксплуатацию (суток):	5 - 7
Затвердевание пленки (часов):	24 - 48 часов (в зависимости от применения и толщины нанесенного слоя)
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Вода, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре выше +5°C	12
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка	Ведро 10 кг.
Рекомендации по применению:	Не допускается использование во влажных помещениях Боится мороза Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Влажность основания обязательно проверяют инструментальным методом. Основание должно не содержать влаги, быть прочным, очищенным от отслоений, таких как известь, остатки пыли, масла или воска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C. Разбавить 1 кг продукта 7-10 литрами чистой воды (в зависимости от впитывания обрабатываемого основания) и перемешать до получения однородной массы. Обильно нанести на основание валиком или кистью. Обязательно измерить влажность стяжки перед приклеиванием <2% (<0.5% ангидрит).

Окружающая температура должна быть в пределах 15-25°C, отн. влажность — не более 75%. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

Может использоваться в качестве активатора адгезии для выравнивания с PAVILAST R (см. технический паспорт).

