

ORGANIC PROTECT OIL

Масло для защиты древесины от влаги, грязи и растрескивания. Антисептик.

Описание продукта

Масло для защиты древесины от влаги, грязи и растрескивания. Масло предназначено также для защиты поверхности от влаги и грязи, оно значительно уменьшает процесс посерения и растрескивания древесины. Organic Protect Oil может использоваться для очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины, а также пропитанных под давлением и термообработанных или необработанных деревянных конструкций. Содержит Polyphase 2085.

Особые свойства

Polyphase 2085 - эффективный пленочный консервант, используемый против большого разнообразия грибковых микроорганизмов (плесени и деревоокрашивающих грибов). Главным образом используется в органорастворимых продуктах. Данный продукт может использоваться для защиты интерьерных материалов и наружных поверхностей от грибкового поражения.

Сфера применения

Применяется для обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей и конструкция: садовой мебели, садового инвентаря, вагонки, внутренних деревянных поверхностей технических помещений, беседок, деревянных ящиков, полок и деревянных подделок.

Способ нанесения

Распылением, валиком, кистью, губкой в 2-3 слоя в виде финишного покрытия. После нанесения через 2-3 часа не вошедшее в древесину масло, вытереть чистой губкой, ветошью.

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений, после чего обработать Organic Protect Oil. Состав наносится обильным слоем кистью или распылением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью.

Структура покрытия

Бесцветное, матовое, пленочное. Сухой остаток 25%.

Атмосферные характеристики перед обработкой

Влажность древесины не более 20%. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5°C, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.



Рабочий инструмент	Кисть, валик , после окончания работ промыть уайт-спиритом.
Разведение	Применяется в готовом виде.
Время сушки	На отлип 2-4 часов, для шлифовки (если требуется) 8-12 часов, время полного высыхания 12-24 часа. Финишное покрытие наносить после полного высыхания, но не ранее чем через 12 часов.
Расход	На пиленую поверхность: 1л на 6-8 кв.м, на строганную и шлифованную поверхность: 1л на 8-12 кв.м. Расход зависит от вида древесины и ее структуры.
Форма поставки	1л, 2,8л, 10л.
Срок хранения	В плотно закрытой таре не менее одного года
Оттенки цвета	Бесцветный, придает дереву благородный золотистый оттенок.
Техника безопасности	Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. Препарат пожароопасен. Не разводить рядом огонь, не ставить на электропечь. Не допускать попадания раствора на слизистую оболочку глаз и рта. В случае попадания промыть чистой водой.

