

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Kreos

Технические характеристики

KREOS - это декоративная штукатурка для внутренних работ на основе специальных смол в водной дисперсии и специальных наполнителей. Благодаря своему составу, продукт мягкий на ощупь, легко наносится, позволяет создавать как классический, так и самый современный декор, объединяя фантазию проектировщика и профессионализм мастеров, которые при помощи специальных инструментов (тампон, тампон «mille righe», шпатель, спонж, морская губка, кисточка, тампон с ворсом), создают желаемый декор в том цвете и стиле, который больше всего подходит для отделываемого помещения. KREOS устойчив к истиранию, паропроницаемый, со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Декор для внутренних стен в помещении.

Подготовка подложек

Очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. В случае старой или осыпающейся подложки рекомендуется нанести один слой NEOFIX или CRILUX компании OIKOS. При шероховатой или неоднородной штукатурке рекомендуется выровнять стену при помощи STUCCO PER RASATURA компании OIKOS. Затем нанести закрепляющее средство IL PRIMER компании OIKOS.

Способ нанесения

Равномерно нанести KREOS на стену валиком со средним ворсом.

Прежде, чем продукт высохнет, обработать его специальным инструментом в зависимости от желаемого эффекта (см. специальные инструкции для создания эффектов фил позэ, кинэ, драпэ, ламэ, милле ригэ, броккато, петтинато, гоффрато).

Отделка/ Защитные средства

С KREOS, декоративным продуктом для конечной обработки, можно получить великолепные эффекты, используя после высыхания следующие отделочные продукты:

VELDECOR, PALLAS, MULTIDECOR OTTOCENTO, IMPERIUM, DUCA DI VENEZIA и ULTRASATEN компании OIKOS.

Если Вы хотите создать отделку в сельском стиле, KREOS позволяет при помощи простой дополнительной обработки получить особый эффект старины.

Для достижения эффекта с блёстками можно домешать в защитное средство добавку DECORGLITTER by Oikos.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	Продукт готов к использованию, максимальная степень разведения питьевой водой – 5%
Расход	3 ÷ 4 кв.м/л в зависимости от желаемого эффекта и типа подложки
Инструменты для нанесения	TAMPONE MILLE RIGHE, FRATTAZZO IN PLASTICA, RULLO BY OIKOS.
Закрепляющие средства	CRILUX, NEOFIX компании OIKOS
Основа	IL PRIMER компании OIKOS
Температура нанесения	+5 °C ÷ +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	2 часа (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	7 дней (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Специальные акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, двуокись титана, отборные наполнители.
Удельный вес	1,17 кг/л +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Вязкость	18.000 ÷ 23.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25 °C)
Температура хранения	+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,22 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 1000 абразивных циклов.

Устойчивость к истиранию	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5000 абразивных циклов.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ I; VOC: 41 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвета	Белый + цвета по колеровочной карте
Фасовка	1 - 4 - 5 - 10 - 15 л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт не является опасным при правильном использовании. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести закрепляющий состав типа IL PRIMER компании OIKOS и ждать высыхания. Затем нанести специальным инструментом, в зависимости от желаемого эффекта, декоративную штукатурку KREOS компании OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.