ТЕХНІЧНА КАРТА

Elastocryl

D 1180

Матеріал:

Еластична, тріщино-перекриваюча, УФ-поглинаюча, акрилат-дисперсійна фасадна фарба.

Опис продукту:

Haering Elastocryl використовується, зокрема в контексті конкретних ремонтних заходів як для захисту бетону так і фінішної обробки.Зберігає структуру основи на всіх мінеральних поверхнях, які можуть витримувати навантаження, як всередині, так і на зовні. Крім того, **Elastocryl** можна застосовувати в області розпилення і застосування дорожньої солі. При підвищеній загрозі ураження цвіллю і грибками - застосовувати відповідний параметр ABF.

Властивості:

Високий рівень захисту перед CO2, погодостійка, водовідштовхувальна. М'яка, "маслянiста" обробка. Відмінно перекриває тріщини та пдряпини, стійка до впливу шкідливих газів (SD CO2 þ 200 м), морозостійка, дуже продуктивна, висока укривистість. **Haering Elastocryl** захищає бетон від: впливу агресивного середовища, кислотних дощів і т.д. ризику розтріскуваня поверхні. УФ - затвердіння і, отже, з низькою схильністю до забруднення.

Основа:

Підгрунтя повинно бути сухим, твердим і вільним від цвілі, залишків нафтопродуктів, нестійкі частинки - вилучити. Абсорбуючі чи крейдуючі поверхні, загрунтувати глибокопроникною ґрунтівкою Tiefgrund K 3520 або Tiefgrund D 2442. **Важливо:** після висихання грунтівки, на поверхні не повиннно утворюватись блискучої плівки.

Обробка:

Робоча температура:
Під час нанесення і висихання температура повітря, матеріалу і основи не повинна опускатися нижче + 8 ° C

Нанесення:
Рівномірно нанести принаймні в 2 шари пензлем , валиком або розпилювачем.
Час очікування між шарами повинно бути не менше 12 годин в залежності від погодних умов.

Порада:

На одній і тій самій площі, використовувати матеріал з однієї партії.

Технічні дані:

Склад: Спеціальна водна, УФ-затверджувальна дисперсія сополімеру , діоксид титану і спеціальна комбінація мінеральних наповнювачів

Густина:
Бл. 1,4 г / см^3

Колір:
Білий

Глянець:
Шовковисто-матовий

CO $_2$-опір дифузії:
s_d CO_2 ≥ 200 m

Тонування:
Пастельні кольори - HAERING-Volltonfarben. Насичені - на заводі

Обробка:
малярний валик, кисть, розпилювач.

Розведення:
вода

Робоча температура:
Не нижче + 8 °C, при вологості макс. 80 %

Витрати :
бл. 300 мл/м ^{2}

Висихання:
Після бл. 12 год., при 20°C і 65 % відн . вологості - можна перефарбовувати.

Очищення інструментів:
Відразу ж після використання, промити водою

Зберігання:
В прохолодному , сухому, захищеному від морозу місці. Термін придатності в закритій оригінальній упаковці 12 міс. **місяців.**
Закон про небезпечні речовини: Не застосовується

Транспортна інформація:
безпечний для транспортуван.

Код продукту:
M – DF 02

EU-граничні показники:
Категорія:
c (Wb): 40 г/л (2010).
Цей продукт містить
< 40 г/л VOC

Утилізація :
Утилізувати тільки порожні упаковки. Якщо можливо, користуватися рекомендаціями місцевого утиль. підприємства

Технічна інформація: стенд 31.01.2007

Ця інформація була складена відповідно до новітнім рівнем технологій. Зобов'язання для загального застосування повинні бути виключені, так як використання і обробка знаходяться поза нашим контролем. Зміст цієї інформації перед наступною версією втрачає свою юридичну силу.

HAERING GmbH • Mühlstraße 2 – 10 • 74199 Untergruppenbach – Unterheinriet
Tel: 07130/4702-0 • FAX: 07130/4702-10
www.haering-lacke.de • info@haering-lacke.de