

Ultranitril 492

Химический продукт	CAS #	ВТТ (минуты)	Время проникнов.	Стандарт	Индекс поврежден.	Класс
1,1,1-Трихлорметан 99%	71-55-6	45	2	EN 374-3:2003	1	-
2-Бутоксиэтанол (Бутил-целлозольв) 99%	111-76-2	236	4	EN 374-3:2003	3	++
2-Нитропропан 99%	79-46-9	NT	NT		1	NA
2-Пропанол (Изопропанол) 99%	67-63-0	360	5	EN 374-3:2003	3	++
Bromine 100%	7726-95-6	18	1	EN 374-3:2003	NT	NA
N-N диметилацетамид 99%	127-19-5	10	0	EN 374-3:2003	1	-
t-Бутилметиловый эфир 98%	1634-04-4	240	4	EN 374-3:2003	3	++
Ацетон 99%	67-64-1	3	0	EN 374-3:2003	1	-
Бутилацетат 99%	123-86-4	25	1	EN 374-3:2003	1	-
Винилацетат 99%	108-05-4	9	0	EN 374-3:2003	1	-
Гидроокись натрия 20%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Гидроокись натрия 40%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Гидроокись натрия 50%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Дизельное топливо mixture	68476-34-6	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Диметилсульфоксид 99%	67-68-5	47	2	EN 374-3:2003	1	-
Диметилформамид 99%	68-12-2	NT	NT		1	NA
Дихлорметан (Метиленхлорид) 99%	75-09-2	1	0	EN 374-3:2003	1	-
Диэтиламин 98%	109-89-7	17	1	EN 374-3:2003	1	-
Ксилол 99%	1330-20-7	29	1	EN 374-3:2003	1	-
Легкий сольвент, Тяжелый гидрообессеренный mixture	64742-82-1	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Легкий сольвент, Тяжелый гидроочищенный mixture	64742-48-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Метанол 99%	67-56-1	49	2	EN 374-3:2003	1	-
Метилизобутилкетон 99%	108-10-1	15	1	EN 374-3:2003	1	-
Метиловый эфир метакриловой кислоты 95%	80-62-6	11	1	EN 374-3:2003	1	-
Метилэтилкетон (2-Бутанон) 99%	78-93-3	5	0	EN 374-3:2003	1	-


*ненормированный результат


Общий Класс Химической Защиты


Класс защиты обусловлен временем проникновения и индексом повреждения, с целью предоставить потребителям полное руководство по выбору перчаток для защиты против конкретных химических веществ.


 Используется для **сильного химического воздействия** или химического погружения, ограниченного ВТТ

 Используется для **продолжительного контакта с химическим веществом**

 **Только защита от брызг**, при сильном химическом воздействии, необходимо заменить перчатки на новую пару как можно скорей.

 **Не рекомендуются**, эти перчатки считаются подходящими для работы с данным химическим веществом

 Примечание: Не были тестированы

 Примечание : Непригодные для работы, поскольку не прошли полное тестирование (только на повреждение ИЛИ проникновение).

При выборе перчаток следует учитывать не только анализ данных и общую оценку химической защиты. Фактически, эксплуатационные характеристики перчаток могут меняться в зависимости от контролируемых условий лабораторных исследований. Помимо длительности контакта с химическим веществом, большую роль в выборе перчаток могут играть такие факторы как концентрация химического вещества и температурные условия, толщина перчаток и количество их использования. Такие требования к перчаткам, как длина, точность движений, устойчивость к истиранию и проколам также должны учитываться при принятии решения.

Ultranitril 492

Химический продукт	CAS #	ВТТ (минуты)	Время проникнов.	Стандарт	Индекс поврежден.	Класс
н-Гептан 99%	142-82-5	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Н-метил-2-пирролидон 99%	872-50-4	35	2	EN 374-3:2003	1	-
Неэтилированный бензин mixture	8006-61-9	98	3	EN 374-3:2003	4	++
Пентан изомеры mixture	NA	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Серная кислота 96%	7664-93-9	80	3	EN 374-3:2003	1	-
Стирол 99%	100-42-5	9	0	EN 374-3:2003	1	-
Тetraгидрофуран 99%	109-99-9	4	0	EN 374-3:2003	1	-
Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) 99%	127-18-4	103	3	EN 374-3:2003	3	++
Толуол 99%	108-88-3	16	1	EN 374-3:2003	1	-
Трихлорэтилен 99%	79-01-6	4	0	EN 374-3:2003	1	-
Уксусная кислота 99%	64-19-7	47	2	EN 374-3:2003	1	-
Фосфорная кислота 75%	7664-38-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Хлористый водород 10%	7647-01-0	NT	NT		4	NA
Хлористый водород 35%	7647-01-0	NT	NT		4	NA
Циклогексан 99%	110-82-7	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Циклогексанон 99%	108-94-1	29	1	EN 374-3:2003	1	-
Этанол 95%	64-17-5	130	4	EN 374-3:2003	3	++
Этиленгликоль 99%	107-21-1	NT	NT		4	NA

*ненормированный результат

Общий Класс Химической Защиты

Класс защиты обусловлен временем проникновения и индексом повреждения, с целью предоставить потребителям полное руководство по выбору перчаток для защиты против конкретных химических веществ.

- Используется для **сильного химического воздействия** или химического погружения, ограниченного ВТТ
- Используется для **продолжительного контакта с химическим веществом**
- **Только защита от брызг**, при сильном химическом воздействии, необходимо заменить перчатки на новую пару как можно скорей.
- **Не рекомендуются**, эти перчатки считаются подходящими для работы с данным химическим веществом
- Примечание: Не были тестированы
- Примечание : Непригодные для работы, поскольку не прошли полное тестирование (только на повреждение ИЛИ проникновение).

При выборе перчаток следует учитывать не только анализ данных и общую оценку химической защиты. Фактически, эксплуатационные характеристики перчаток могут меняться в зависимости от контролируемых условий лабораторных исследований. Помимо длительности контакта с химическим веществом, большую роль в выборе перчаток могут играть такие факторы как концентрация химического вещества и температурные условия, толщина перчаток и количество их использования. Такие требования к перчаткам, как длина, точность движений, устойчивость к истиранию и проколам также должны учитываться при принятии решения.