



Keracolor FF



Модифицированный полимерами улучшенный заполнитель для швов шириной до 4 мм. Обладает водоотталкивающими свойствами DropEffect®



КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО ЕВРОНОРМЕ «EN 13888»

Keracolor FF представляет собой улучшенный (2) цементный (C) раствор для затирки плиточных швов (G) класса CG2.

НАЗНАЧЕНИЕ

Заполнение швов внутри и снаружи помещений для облицованных полов и стен:

- керамической плиткой (одинарного и двойного обжига, клинкерная, фарфоровая и др.);
- каменными плитами (натуральный камень, мрамор, гранит, агломераты и др.);
- стекло и мраморной мозаикой.

Примеры использования

- Заполнение межплиточных швов на стенах и полах внутри помещений;
- Заполнение швов в особенно гладких и полированных поверхностях пола (гладкий и отполированный фарфор, предварительно отшлифованный и полированный мрамор, глазурованная плитка);
- Заполнение швов между керамической плиткой на промышленных полах, где не требуется стойкость к химическим веществам (гаражи, товарные склады и др.). Прочность затирки повышается при использовании Fugolastic;
- Заполнение межплиточных швов в бассейнах при смешивании с латексной добавкой Fugolastic;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Keracolor FF представляет собой смесь цемента, очень тонкого заполнителя, специальных полимеров, добавок и пигментов.

Исследование гидрофобных добавок (технология DropEffect®) придает материалу высокие водоотталкивающие свойства, что обеспечивает стойкость к загрязнениям и повышает его износостойкость. При смешении с водой в рекомендованной пропорции и правильном применении, достигаются следующие характеристики:

- Эффект капли и водоотталкивающий эффект;
- Прочность на сжатие и изгиб, стойкость к циклам замораживания/оттаивания и соответственно высокая долговечность;
- Гладкая поверхность с низким водопоглощением, что облегчает очистку;
- Высокая стойкость на истирание;

- Низкая усадка, соответственно отсутствие трещин;
- Хорошая стойкость к воздействию кислот с pH>3;
- Отличные качества для использования.

При смешивании Keracolor FF с Fugolastic, специальной синтетической добавкой на основе латекса, конечные характеристики материала повышаются, обеспечивая высокую прочность в сложных условиях эксплуатации (заполнение швов облицовки фасадов, в плавательных бассейнах, ванных комнатах, на полах с большой интенсивностью движения). Для дальнейшей информации ознакомьтесь с технической картой Fugolastic.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте Keracolor FF с цементом или любыми другими материалами. Никогда не добавляйте воду в смесь после начала схватывания;
- Никогда не смешивайте Keracolor FF с соленой или грязной водой;
- Наносите материал при температуре от +5 до +35° C;
- Количество воды затворения должно быть точно отмеряно. Избыток воды может привести к образованию белесой пленки на поверхности раствора (высолов). Если разные порции смеси приготовлены с разным количеством воды, это может вызвать неоднородность цвета на поверхности шва. Высолы на поверхности появляются из-за образования карбоната кальция, из-за остаточной влаги, которая содержится в клее, если гидратация цемента произошла не полностью, если основание не полностью высохло или в условиях капиллярного поднятия влаги.
- После заполнения швов не посыпайте поверхность порошком Keracolor FF, во избежание неравномерности цвета.
- Расширятельные и конструкционные швы на полу и стенах никогда не следует заполнять Keracolor FF, а только с помощью подходящего эластичного герметика MAPEI.
- Некоторые виды керамической плитки или каменных материалов могут иметь шероховатую поверхность или микропористость. Рекомендуем выполнить предварительный тест на легкость очистки от Keracolor FF и при необходимости перед использованием Keracolor FF провести защитную обработку поверхности, избегая

попадания на края плитки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка швов

Перед заполнением швов, подождите пока раствор или клей полностью отвердеют. Проконтролируйте, чтобы прошло время выдержки указанное в технической карте.

Швы должны быть очищены от пыли и расшиты на глубину не менее 2/3 толщины плитки. Клей или раствор должны быть удалены до начала схватывания.

Необходимо увлажнить швы чистой водой при использовании пористой керамической плитки в условиях высокой температуры или ветряной погоды.

Приготовление смеси

Во время перемешивания раствора, засыпьте Keracolor FF в чистую емкость (без ржавчины), которая содержит 23-30% чистой воды от веса затирки или Fugolastic (дозировка по инструкции). При заполнении швов на полах, раствор можно сделать более жидким при добавлении большего количества воды (приблизительно 25-32% по весу). Перемешайте раствор до однородной массы, с помощью миксера на низких оборотах во избежание вовлечения в раствор воздуха.

Оставьте раствор на 2-3 минуты и перемешайте с меньшей интенсивностью еще раз.

Используйте приготовленный раствор в течении 2 часов.

Нанесение

Полностью заполните швы Keracolor FF, используя специальный шпатель MAPEI или резиновый шпатель. Убедитесь в том, что швы полностью заполнены и поверхность гладкая. Необходимо удалить с поверхности остатки Keracolor FF до начала схватывания, двигаясь шпателем по диагонали к краям плитки.

Отделка

После уменьшения пластичности раствора и потери блеска, обычно через 10-20 минут, удалите остатки Keracolor FF с помощью жесткой целлюлозной губки (например, губка MAPEI) двигаясь по диагонали к краям плитки. Мойте губку как можно чаще, используя 2 емкости: одну для удаления с губки избытка раствора, а другую, только с чистой водой, для повторного ополаскивания губки. Эта операция

может также осуществляться с помощью ротационной (затирочной) машины. Использование ротационной (затирочной) машины Scotch-Brite® с абразивным войлочным диском, поможет избавиться от затвердевшего раствора на плитке. Если операция очистки выполнена очень рано (раствор еще влажный), то поверхность шва может быть нарушена и может измениться цвет. С другой стороны, если раствор уже затвердел, то очистить поверхность возможно механическим путем, но это может привести к царапинам на плитке.

Когда нанесение Keracolor FF происходит в очень жаркую, сухую или ветреную погоду, рекомендуется увлажнять швы через несколько часов.

Увлажнение твердеющего Keracolor FF всегда улучшает его конечный вид.

Окончательно очистить порошкообразную пленку Keracolor FF с поверхности можно с помощью чистой, сухой ткани. При необходимости более тщательной очистки поверхности облицовки от остатков Keracolor FF, в течении не менее 10 дней после заполнения швов следует использовать кислотный очиститель Keranet. Используйте Keranet только на кислотостойких поверхностях и никогда не используйте на мраморе или известняке.

ЛЕГКИЕ ПЕШИЕ НАГРУЗКИ

Пол может подвергаться легким пешим нагрузкам приблизительно через 24 часа.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Пол можно полноценно эксплуатировать через 7 дней.

Очистка

Инструменты и емкости необходимо очистить обильным количеством воды пока материал еще свежий.

РАСХОД

Расход Keracolor FF зависит от размера швов, размера и толщины плитки.

Формула расчета расхода:

$$(A+B) \times C \times D \times 1.5 = \frac{kg}{m^2}$$

A – длина плитки (мм)

B – ширина плитки (мм)

C – толщина плитки (мм)

D – ширина шва (мм)

УПАКОВКА

Keracolor FF поставляется в бумажных мешках по 25 кг, 4x5 кг в зависимости от цвета.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Keracolor FF поставляется гаммой из 18 цветов ассортимента MAPEI.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения Keracolor FF составляет 12 месяцев для 25 кг мешков и 24 месяца для 5 и 15 кг упаковок в оригинальной упаковке в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Keracolor FF содержит цемент, который при контакте с влагой на коже может вызвать раздражающую щелочную реакцию. Может вызывать аллергические реакции у людей, предрасположенных к этому. Используйте защитные очки и перчатки. Для более детальной информации обращайтесь к последней версии листов по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения):

Соответствие нормам:

- Американская норма ANSI A 118.6 – 1999
- ISO 13007 – 3 (CG2WA)
- Европейская норма EN 13888 (CG2WA)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:

тонкая пудра

Цвет:

18 цветов из ассортимента MAPEI

Плотность (кг/см³):

1000-1400

Сухой остаток (%):

100

Класс опасности в соответствии с 1999/45/CE:

оказывает разъедающее действие.
Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при +23°C - 50% R.H.)

Соотношение компонентов по весу: 100 частей Keracolor FF на 23-30 частей воды

Консистенция замеса: густая паста

Плотность смеси (кг/м³): 2000

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Время жизни замеса: приблизительно 2 часа

РН смеси: приблизительно 13

Заполнение швов после укладки плитки:

4-8 часов

• На стенах, клей нормального твердения:

1-2 часа

• На стенах с раствором:

2-3 дня

• На полах, клей нормального твердения:

24 часа

• На полах, клей быстрого твердения:

3-4 часа

• На полах с раствором:

7-10 дней

Выдержка перед финишной обработкой: 10-20 минут

Легкие пешие нагрузки: через 24 часа

Готовность к эксплуатации: через 7 дней

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб через 28 дней, согласно EN 12003 (Н/мм²):

Прочность на сжатие через 28 дней, согласно EN 12808 – 3 (Н/мм²):

Прочность на изгиб после циклов замораживания/оттаивания, согласно EN 12003 (Н/мм²):

Прочность на сжатие после циклов замораживания/оттаивания, согласно EN 12003 (Н/мм²):

Износостойкость, согласно EN 12808 – 2:

Абсорбция воды через 30 минут, согласно EN 12808 – 5 (г):

Абсорбция воды через 4 часа, согласно EN 12808 – 5 (г):

Усадка (EN 12808-4):

} согласно Евронорме EN 13888 для CG2

Влагостойкость:

отличная

Стойкость к старению:

отличная

Стойкость к воздействию растворителей и масел:

отличная

Стойкость к воздействию кислот и щелочей:

хорошая если pH>3

Температура эксплуатации:

от -30°C до +80°C

Официальный дистрибутор:

