



KÖSTER Crisin Cream

Звіт про тестування MFPA Лейпциг, відповідно до WTA 4-4-04, DFG (вологість) 95%

Крем ін'єкційний, без розчинника, для гідроізоляції проти капілярної вологи

Властивості:

Ін'єкційний крем, без розчинників, на основі силанів і смол, для влаштування горизонтальної гідроізоляції (проти капілярної підтяжки вологи), способом ін'єкування.

Технічні дані

Склад продукту	комбінація смол і силанів
Колір	білий
Густина	0,85 г / см ³
Вміст твердих речовин	бл. 85%
Консистенція	густий крем
Робоча температура	+ 5 °C до + 35 °C

Застосування

Препарат **KÖSTER Crisin Creme** використовується для ін'єкування структурних елементів з мінеральних матеріалів, для влаштування таким чином горизонтальної ізоляції від капілярної вологи. **KÖSTER Crisin Creme** можна використовувати як у приміщенні, так і на зовні.

Спосіб виконання робіт

Висвердлити горизонтальні отвори діаметром 14 мм в найнижчій точці стіни (напр. в крайньому нижньому кладочному шві), розрив між отворами повинен становити близько 10 см (незалежно від товщини стіни). Отвори слід свердлити на глибину, на 3 см. меншу ніж товщина муру. Очистіть отвори водою або стисненим повітрям. Потім вставте в отвір носик картриджа з ін'єкційним кремом (530 мл або 310 мл), і за допомогою ручного пістолета **KÖSTER Hand-Pistole**, або **KÖSTER Handpresse**, витисніть крем. негайно, після застосування ін'єкційного крему, отвори повинні бути закриті за допомогою швидкоотвердуючого розчину **KÖSTER KB FIX 5**.

У випадку, внесення ін'єкційного крему **KÖSTER Crisin Creme** за допомогою пневматичних пристроїв, використовуйте ін'єкційний крем, який поставляється в відрах по 10 л.

Витрати

для стіни, товщиною 12 см: бл. 140 мл / м.п.;

для стіни, товщиною 36 см: бл. 330 мл / м.п.

Товщина стіни (см)	Витрати (мл / м.п.)	Вихід м.п. з картриджа 310 мл
12	бл. 140	бл. 2,2 м.п.
24	бл. 330	бл. 0,9 м.п.
36	бл. 510	бл. 0,6 м.п.

Очищення інструментів

одразу після використання промити водою

Упакування

M 278 006

6 x 310 мл в картоні

M 278 010

10 л відро

M 278 310

310 мл картридж

Зберігання

Матеріал повинен зберігатись у щільно закритих оригінальних упаковках при кімнатній температурі (близько 20 ° C) мін. 12 місяців.

Пов'язані технічні інструкції

KÖSTER KB-FIX 5

Numer produktu C
515 015

KÖSTER Polysil TG 500

Numer produktu M
111

KÖSTER Sanierputz Glattspachtel

Numer produktu M
369 025

KÖSTER Sanierputz "S" biały

Numer produktu M
663 030

KÖSTER Sanierputz 2 lekki

Numer produktu M
664 025

KÖSTER Sanierputz „E” szary

Numer produktu M
668

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні значення, отримані в певних умовах. Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії недійсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu