



# CASTELLO FINE

CASTELLO FINE - аналогічне покриттю CASTELLO, але з більш дрібною фракцією наповнювача. Це дозволяє отримати менш рельєфні фактури як на фасадах, так і в інтер'єрах. Випускається в світло-бежевому кольорі.





## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Поверхня перед нанесенням повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, масла і жиру. Місця, уражені пліснявою і мохом, очистити механічно і обробити грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести кварц-грунт QuartzPrimer або Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), дочекатися повного його висихання (мал. 1). Матеріал можна наносити в 1 або 2 шари. При нанесенні в 1 шар рекомендується затонувати кварц-грунт в обраний відтінок. Покриття слід нанести тонким шаром рівномірно на ділянку поверхні, після чого за допомогою нержавіючої малки застосовуємо техніку «відтягнення» по всій поверхні (мал. 2). Через 10-15 хвилин після стабілізації вологи починаємо пригладжувати матеріал, ущільнювати та вирівнювати поверхню за допомогою нержавіючої малки (мал. 3). Як тільки поверхня почне підсихати необхідно продовжити ущільнення матеріалу за допомогою пластикової малки для уникнення почорніння на поверхні (мал. 4).

При нанесенні покриття в 2 шари застосовується техніка така ж як при нанесенні MARMORINO STYLE (див. «Технологію нанесення MARMORINO STYLE»). Для загладжування застосовують пластикову малку для уникнення почорніння. Якщо після повного висихання матеріалу (через 24 години) провести обробку поверхні із застосуванням електро-шліфу-

вального інструменту, можна домогтися зовнішнього вигляду натурального полірованого мармуру.

В якості фінішного шару для CASTELLO FINE рекомендується використовувати FINITURA CASTELLO або VELATURA VINTAGE (мал. 5).

Можливе тонування самої бази CASTELLO FINE за допомогою універсальних барвників, а також за комп'ютерною системою кольорування. Для отримання ефекту патіни слід провести кольорування фінішних засобів, які застосовуються, використовуючи універсальні барвники DECOTONER, TOSCANA TONER або ж за допомогою комп'ютерної системи кольорування.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття

CASTELLO FINE - 1,0-1,5 кг/м<sup>2</sup>

(залежно від техніки нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** мелений травертин, акрилові сополімери, спеціальні допоміжні речовини

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,7 кг/л при t° = 20°C

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий грунт			Кварц-грунт			Фінішний склад		
	Д15	Д13	Д11	QP	Д17	С18	FC	VV	Д105
CASTELLO	+++	+++	+	+++	+++	-	+++	+++	+
CASTELLO FINE	+++	+++	+	+++	+++	-	+++	+++	+
CASTELLO SILICONE	+++	++	-	++	++	+++	+++	-	-

QP – Quartz Primer

FC – Finitura Castello

VV – Velatura Vintage

«+++» – ідеально

«++» – добре

«+» – допустимо

«->» – категорично недопустимо