

Сорт	Температура застосування	Хім. склад		Об'ємна щільність	Пористість	Міцність на холодне дроблення	Вогнетривкість при навантаженні
Найменування	(°C)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	(g*cm ⁻³)	(%)	(MPa)	(°C)
ST40T	1460	40	2,00	2,20	15,0	60,0	1400
ST40	1460	40	2,00	2,10	18,0	35,0	1380
ST40K	1400	40	1,50	2,15	16,0	50,0	1300
ST35	1440	35	2,20	2,10	18,0	35,0	1360
ST30	1420	30	2,40	2,10	18,0	30,0	1340
SP40	1450	40	2,00	2,00	21,0	20,0	1320
SP35	1420	35	2,20	2,00	21,0	20,0	1300
SP30	1350	30	2,60	2,00	21,0	20,0	1280
SP28	1300	28	2,4	2,00	24,0	15,0	1300