

## LANKOR A

гидрофобизирующая добавка в бетон

ТУ № \_\_\_\_\_



### Способ применения:

LANKOR A предварительно разбавить рецептурной водой. Гидрофобизирующая добавка вводится в бетон (цементно-содержащие строительные растворы) с водой во время приготовления бетона в количестве 1,5-2,5л. на 1м<sup>3</sup>

### Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Бережть от детей!

### Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес. А

### Области применения:

- применяется для придания свойств водонепроницаемости бетону (гидротехнические бетоны и растворы)
- используется для строительства и ремонта бассейнов, каналов, хранилищ, стен и фундаментной кладки, гидротехнических сооружений

### Свойства:

- готова к применению
- снижает водопоглощение и капиллярное просачивание влаги
- позволяет получать бетоны морозостойкостью 50 циклов вместо 20-30 и водонепроницаемостью W-10 вместо W-4 W-6
- гидрофобизирует объем
- не вызывает коррозии арматурной стали
- снижает затраты на гидроизоляцию конструкции в 1,5-2 раза

### Технические характеристики:

Основа: водный раствор силоксанов

Внешний вид: жидкость

Расход при применении 1.5-2.5 л. на 1м<sup>3</sup>

Упаковка: 5л, 10л, 20л

Пластиковые канистры

Температура работы с материалом: температура на

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.