



Техническое описание

СИОНОЛ-МТ

укрепляющая гидроизолирующая грунт-пропитка для минеральных поверхностей



Свойства пропитки:

- глубоко проникающая водоотталкивающая
- защитная, паропроницаемая
- обеспыливающая
- обладает биоцидным действием
- укрепляет монолитизирует обрабатываемую поверхность на глубину от 2 до 5мм

Области применения:

- в качестве гидроизолирующей грунт пропитки, перед нанесением фасадных и внутренних лакокрасочных покрытий, шпаклевок на основе цемента гипса и пр.
- для упрочнения и обеспыливания поверхностного слоя бетонных поверхностей придания водогрязеотталкивающих и антисептических свойств минеральным поверхностям
- обеспечивает водонепроницаемость строительной конструкции

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Наносится на сухое бетонное или иное минеральное основание. Поверхность должна быть очищена от пыли и выступившего цементного молочка от рыхлого материала, хим-загрязнений, жиров, остатков старых полимерных покрытий. В зависимости от характера загрязнений их удаляют заметанием, промышленными пылесосами, шлифовкой, фрезерованием. Все неровности, трещины, выбоины поверхности, должны быть заделаны подходящим рем составом.

Способ нанесения:

Перед нанесением грунт-пропитку перемешать в объеме и при наличии неоднородностей и сгустков профильтровать.



Грунт-пропитка наносится методом безвоздушного распыления, либо меховым валиком до насыщения. На протяжении периода высыхания поверхности не допускать попадания влаги и других загрязнений механического или химического типа.



Техническое описание

Технические характеристики:

Основа: модифицированные акриловые дисперсии
Внешний вид: непрозрачная жидкость

Расход готового раствора 250-350 г/м²

Упаковка: 1л, 5л, 10л, 50л.

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей!

АНАЛОГИ

Ceresit ct-17

Основание:

Подходят в качестве оснований: кирпичная кладка, минеральные штукатурки, бетон, искусственный камень газосиликатные блоки, а также затирочные составы для керамической плитки. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений

Основание при нанесении должно быть сухим и изолированным от капиллярной диффузии влаги.

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.