



ALU 80 XC

Alu 80 XC это пленка с высоким показателем снижения получаемого солнечного тепла, позволяющая, в то же время, проникновение большей части видимого спектра. Солнечные блики значительно снижаются, а эффект одностороннего зеркала обеспечивает приватность от посторонних взглядов, одновременно с этим, пленка придает экстерьеру здания современный вид.



Гарантия SOLAR SCREEN®
 См. заметку "новые гарантии для наружных пленок"



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **122 см**

↔ **152 см**

↔ **183 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

| | |
|--|--------|
| Пропускание УФ | 1 % |
| Пропускание видимого света | 24 % |
| Отражение наружного видимого света | 60 % |
| Отражение интерьерного видимого света | 59 % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии | 80 % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 85 % |
| Соотношение отражения/пропускания : | |
| Отражение солнечной энергии | 63 % |
| Поглощение солнечной энергии | 22 % |
| Пропускание солнечной энергии | 15 % |
| Снижение бликов | 82 % |
| g-значение | 0.16 |
| u-значение | |
| Затемняющий коэффициент | 0.2 |
| Тип установки : Внешнее | |
| Длина намотки рулона | 30,5 м |
| Состав пленки | PET |
| Толщина | 75 μ |

Цвет с внешней стороны : СЕРЕБРО

СОСТАВ

1. Прочный анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

| | |
|---|---|
| Прозрачное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ✓ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами | ✓ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E | ✓ |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ✓ |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ✓ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.