


Універсальний

Super Glue 15

WIKO Super Glue Universal не тільки скріплює пластик, гуму та метал, а також матеріали, такі як папір, шкіра, кераміка тощо. WIKO Super Glue Universal підходить для швидкого, чистого і майже непомітного склеювання.

Упаковка	Кат. №.:
10g bottle	SG15.F10
20g bottle	SG15.F20
50g bottle	SG15.F50
500g bottle	SG15.F500



Фізичні властивості (легкість)

Хімічна основа:	етилціаноакрилат		
Зовнішній вигляд:	безбарвна рідина		
Температура спалаху:	> 81°C		
Щільність:	1.05 g/cm ³		
Вязкість:	12 - 22 mPas	25°C по Брукфільду LV	шпіндель 61; 50 U/хв

Полімерні властивості

Колір:	Clear/ colourless
Точка пом'якшення:	+ 130°C
Твердість (Rockwell):	M 58
Час повного затвердіння:	24 години
Розчинність:	ДМФ, ацетонітрил, ацетон
Температурний діапазон:	- від 55 до +80°C

Super Glue 15

Швидкість затвердіння

СПДМ:	3 - 6 сек
Неопрен:	3 - 6 сек
Нітрілова гума:	3 - 6 сек
Базальтове	
дерево:	1 - 2 сек
ABS:	7 - 10 сек
Полікарбонат:	6 - 10 сек
Метал:	17 - 20 сек

Міцність на зсув

Сталь:	> 15 Н/мм ²
Алюміній:	> 10 Н/мм ²
Нітрілова гума:	> 10 Н/мм ²
Полікарбонат:	> 6 Н/мм ²

Міцність на розрив

СПДМ:	> 2,5 Н/мм ²
Неопрен:	> 5 Н/мм ²
Нітрілова гума:	> 5 Н/мм ²
Метал:	> 18 Н/мм ²

Зберігання

Термін зберігання продукту становить 12 місяців, якщо він зберігається в ідеальних умовах (темних і сухих) та температурі від + 10 ° С до + 22 ° С. Продукт повинен бути захищений від прямих сонячних променів або теплового випромінювання та вологості.

Перед застосуванням незакритий виріб повинен досягати кімнатної температури, щоб оптимізувати міцність клею та захистити виріб від попадання вологи повітря.

Інформація, що міститься в цьому інформаційному листі, особливо пропозиції щодо переробки та застосування продуктів, ґрунтується на нашому досвіді та новітньому досвіді. Через те, що матеріали можуть бути дуже різноманітними та що ми не впливаємо на умови праці, ми рекомендуємо провести відповідні тести для перевірки сумісності продуктів. Наша компанія не несе відповідальності за цю інформацію, ні за усну або письмову консультацію. Додатково, будь ласка, врахуйте інформацію наших технічних даних про безпеку.