

Висока ефективність

Лист технічних даних

Super Glue 25

WIKO Super Glue «Висока ефективність» розроблений для спеціальних застосувань і використовується для операцій, коли універсальний суперклей не дає оптимального результату. WIKO Super Glue «Висока ефективність» дуже стійкий до вологи і не просочується папером або картоном.

Упаковка	Кат. №.:
10г бутылка	SG25.F10
20г бутылка	SG25.F20
50г бутылка	SG25.F50
500г бутылка	SG25.F500



Властивості рідини

Хімічна основа:	етилцианоакрилат
Зовнішній вигляд:	Безбарвна рідина
Точка займання:	> 85°C
Щільність:	1.05 g/cm ³
Вязкість:	15 – 25 mPas (Brookfield) @ 25°C

Температурний діапазон

Температурний діапазон : - 40°C up to +85°C

Швидкість полімеризації

ЄПДМ:	2 - 4 сек
Неопрен:	1 - 3 сек
Нітрилова гума:	1 - 3сек
Дерево:	1 - 2сек
ABS:	3 - 5 сек
Полікарбонат:	3 - 10 сек
Метал:	5 – 20 сек


Висока ефективність

Лист технічних даних

Super Glue 25

Міцність на зсув

Метал:	> 15 N/mm ²
Алюміній:	> 10 N/mm ²
Нітрилова гума:	> 10 N/mm ²
Полікарбонат:	> 6 N/mm ²
ABS:	6 - 10 N/mm ²

Міцність на розрив

ЄПДМ:	> 2.5 N/mm ²
Неопрен:	> 5 N/mm ²
Нітрилова гума:	> 5 N/mm ²

Зберігання

Термін зберігання продукту не менше 12 місяців, якщо він зберігається в ідеальних умовах (темних і сухих) та температурі від + 10 ° C до + 22 ° C. Продукт повинен бути захищений від прямих сонячних променів або теплового випромінювання та вологості.

Інформація, що міститься в цьому інформаційному листі, особливо пропозиції щодо переробки та застосування продуктів, ґрунтується на нашому досвіді та новітньому досвіді. Через те, що матеріали можуть бути дуже різноманітними і що ми не впливаємо на умови праці, ми рекомендуємо провести відповідні тести для перевірки сумісності продуктів. Наша компанія не несе відповідальності за цю інформацію, ні за усну або письмову консультацію. Додатково, будь ласка, врахуйте інформацію наших технічних даних про безпеку.