

DOMOLIT-TR

(ДОМОЛИТ-ТР)



Прозрачный пластификатор растворов Заменитель извести

Описание

DOMOLIT-TR - жидкая добавка, которая используется в качестве заменителя извести, добавляемая в цементные растворы. Обладает всеми преимуществами извести и устраняет все ее недостатки:

- Повышает адгезию свежего раствора к основанию.
- Обеспечивает длительную работоспособность перед схватыванием.
- Воздухововлекающее действие повышает пластичность раствора и морозостойкость слоя штукатурки или кирпичной кладки.
- Придает раствору тиксотропность. «Свежий» раствор не сползает с вертикальной поверхности.
- Повышает прочность кирпичной кладки.
- Значительно сокращает стоимость раствора.
- Исключает необходимость хранения извести на объекте.
- Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.

Сертифицирован с наличием маркировки CE как воздухововлекающая добавка – пластификатор для кладочных растворов в соответствии с требованиями стандарта EN 934-3:T2, Сертификат No.: 0906-CPR-02412007.

Область применения

DOMOLIT-TR применяется для приготовления кладочных, штукатурных и тротуарных растворов, а также прочных покрытий. Идеальный для изготовления белых растворов.

Технические характеристики

Цвет:	прозрачный
Вязкость:	25 мПа сек (по Брукфилду, +23°C)
Плотность:	0,99 - 1,03 кг/л

Инструкции

DOMOLIT-TR добавляется в воду для приготовления раствора. Благодаря пластифицирующему эффекту требуется меньшее количество воды.

Дозировка

- **Растворы для кирпичной кладки и стяжки:**

50 г DOMOLIT-TR на 25 кг цемента.

Рецепт приготовления 1 м³ раствора:

Цемент:	225 кг
Песка:	0,90 м ³
DOMOLIT-TR:	450 г

- **Штукатурные растворы:**

75 г DOMOLIT-TR на 25 кг цемента.

Рецепт приготовления 1 м³ раствора:

Цемент:	250 кг
Песка:	0,84 м ³
DOMOLIT-TR:	750 г

Упаковка

DOMOLIT-TR поставляется в пластиковых контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг, а также в бочках по 220 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

- DOMOLIT-TR рекомендуется для применения особенно в тех случаях, когда не желательно какое-либо изменение цвета изготовленного раствора, например белые растворы для мраморной кладки и стяжки и т.д.
- Работоспособность улучшается при приготовлении раствора на песке с мелкой гранулометрией.
- Превышение дозировки (более 0,4% по весу цемента) уменьшает прочность раствора.



0906

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007

EN 934-3:2009

DoP No.: DOMOLIT-TR/1636-03

Air entraining/plasticizing admixture
for masonry mortar

EN 934-3, T2

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: < 2.0%

Corrosive behavior: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: none

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

