

# ПОДГОТОВКА И ГРУНТОВКА МЕТАЛЛА И ДРЕВЕСИНЫ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ИЗАЛНОКС АККУА ISALNOX IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE ACQUA

## ПОДГОТОВКА И ГРУНТОВКА МУЛЬТИАДГЕЗИЙНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ:

Поливалентная однокомпонентная грунтовка с отличным сцеплением с любыми видами поверхностей. Антикоррозионные свойства.

### ◆ СВОЙСТВА:

- Защищает металл от коррозии.
- Отличное сцепление со сложными поверхностями.
- Быстро сохнет.
- Хорошая раскатываемость и выравнивание.
- Поливалентный продукт. Возможность последующей отделки различными продуктами, включая двухкомпонентными.
- Содержит блокатор выделения танина, предотвращая появление пятен на древесине

### ◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Защита металлических поверхностей от ржавчины, таких как:

- Сталь
- Гальванизированная сталь
- Алюминий

Настоятельно рекомендуется в качестве грунтовки для неметаллических поверхностей:

- дерево
- гипс
- ПВХ

### ◆ Технические характеристики:

<b>Цвет:</b>	Белый и по карте цветов ИЗАЛНОКС
<b>Внешний вид:</b>	Матовый
<b>Плотность:</b>	1.3 ± 0.05 кг/л
<b>Содержание твердых веществ по объему:</b>	38-42%
<b>Расход:</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л/слой при толщине 40-50 мкм сухого слоя.
<b>Высыхание:</b>	На ощупь: 30-60 мин. Межслойная сушка: 3-4 ч (при 20°C, 65% влажности воздуха)

### ◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
- Поверхности, предназначенные для обработки, должны быть полностью очищены от ржавчины, пыли, жира, высолов и других примесей. **Очистка поверхностей очень важна!** Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски, совместимость грунтовки со старым покрытием. Рекомендуется нанести два слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа для достижения по меньшей мере 100 мкм в сухом слое.

- Нанесение кистью или валиком: развести максимум на 5% чистой питьевой водой

- Нанесение пистолетом-распылителем: разбавить максимум на 10% чистой питьевой водой

**Время перед нанесением эмалей на водной основе:** выдержать не менее 4 часов после нанесения Грунтовки Изалнокс Аккуа

**Время перед нанесением синтетических эмалей:** выдержать не менее 24 часов после нанесения Грунтовки Изалнокс Аккуа

**Время перед нанесением двухкомпонентных продуктов:** выдержать не менее 48 часов после нанесения Грунтовки Изалнокс Аккуа (Данные приведены для средней толщины 40-50 мкм сухого слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа, нанесении при 20°C и 65% влажности воздуха)

- Не рекомендуется наносить продукт в дождливую погоду или при сильной жаре.

- Не применять при температуре ниже 5°C или относительной влажности воздуха более 80%.

- Разбавитель: Вода

→ ПОВЕРХНОСТИ: НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

### Железо и сталь:

- Удалить возможные загрязнения от прокатки.
- Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, (обработав поверхность струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную).
- Нанести один или два слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа с легкой шлифовкой между слоями.
- Нанести финишный слой краски

### Дерево:

- Очистить поверхность от посторонних агентов и возможных остатков (смазка, пыль, дефекты поверхности).
- Отшлифовать поверхность и нанести один или два слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа с легкой шлифовкой между слоями.
- Приступить к финишной покраске.

### Бетон, гипс и производные:

- Устранить посторонние агенты.
- Нанести один или два слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа, аккуратно шлифуя между слоями.
- Приступить к финишной покраске.

→ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

### Железо и сталь:

- Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить ее составом для снятия краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС.
- Удалить возможные загрязнения от прокатки.
- Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, (обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную).
- Защитить поверхность нанесением одного или двух слоев Грунтовки Изалнокс Аккуа с легкой шлифовкой между слоями.
- Приступить к финишной покраске

### Дерево:

- Если старая краска находится в нормальном состоянии, отшлифовать и очистить поверхность, нанести один или два слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа с легкой шлифовкой между ними.
- приступить к финишной покраске.

- Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить ее составом для снятия краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС и перейти к процессу шлифования и очистки поверхности.
- нанести один или два слоя грунтовки с легкой шлифовкой между ними.
- приступить к финишной покраске.

### Бетон, гипс и производные:

- Устранить посторонние агенты
- Нанести один или два слоя Грунтовки Изалнокс Аккуа , аккуратно шлифуя поверхность между слоями.
- приступить к финишной покраске

### ◆ НАНЕСЕНИЕ:

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

### ◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Проанализировать возможные методы для их переоценки или повторного использования. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

### ◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт пригоден для домашнего применения. Не подходит для применения детьми. Не подвергать упаковки с продуктом действию экстремальных температур, прямых солнечных лучей и мороза. Не кусать окрашенные поверхности.

**Хранить в недоступном для детей месте.**