

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ КОВКИ И ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОЙСТВА:

- Надёжная защита поверхностей от коррозии.
- Отличается хорошим сцеплением и раскатываемостью.
- Высокая стойкость к действию внешних факторов.
- Хорошее сцепление с железом, ПВХ и другими материалами.
- Не трескается.
- Не обязательно применять противокоррозионную грунтовку, за исключением элементов или конструкций, находящихся в агрессивных окружающих условиях, когда использование грунтовки рекомендуется для лучшей защиты и долговечности покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Применяется для защиты и декоративной отделки металлических поверхностей: решеток, перил, дверей, а также для элементов промышленного оборудования и машин. Для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Эффект металлизированной поверхности «под ковку» (шероховатый)
Цвет	Серебристо-серый, чёрный (графитовый) тонировка по картам ISAVAL. Возможны тёмные цвета под заказ.
Сцепление	Отличное
Плотность	1.45 ± 0.05 кг/л
Сухой остаток	46-53% в зависимости от цвета
COV (содержание органических летучих веществ):	Cat (A/h): 500гp/л (2010) Макс. содержание в продукте 495 г/л
Выход продукта	10-12 м ² /л/слоя.
Время высыхания	На ощупь - 2-3 ч. Межслойная сушка - 8-12 ч.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от пыли, жира, рыхлой ржавчины. Для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной окружающей среды, рекомендуется предварительно нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР. В остальных случаях нет необходимости в предварительной обработке противокоррозионными грунтовками.

Если поверхность была ранее окрашена, убедиться в хорошем состоянии старой краски и ее прилегании.

При нанесении кистью или валиком развести продукт на 5% Синтетическим растворителем D-90. При использовании растворителя Тиксваль D-50 достигается лучшее выравнивание и раскатываемость. При нанесении краскопультом развести на 5-10% Универсальным растворителем D-10.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 5° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Железо и сталь: Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхность струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР). После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Нежелезосодержащие материалы (алюминий, цинк, медь, гальванизированная сталь): Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В качестве грунтовки использовать специальный грунт ИЗАЛПРАЙМЕР.

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ и слегка отшлифовать поверхность. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА, порозаполнитель ПАСТА МАТЕ или АКВАМАТЕ. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Железо и сталь: Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её специальным средством для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхность струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР). После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности: Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать. Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её составом для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ и слегка отшлифовать поверхность. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА, порозаполнитель ПАСТА МАТЕ или АКВАМАТЕ. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль МАРТЕЛЕ в соответствии с инструкциями.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоёмы и т.д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза, промыть их в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.