



STONEFLEX ACRYLIC 400

Однокомпонентный акриловый герметик



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКРАШИВАНИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ДЕФОРМАЦИЯ 18%



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ РАБОТ



БЕЗОПАСНЫЙ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



ВЫСОКИЕ КЛЕЕВЫЕ
СВОЙСТВА



ТИКСОТРОПНЫЙ

ОПИСАНИЕ

STONEFLEX ACRYLIC 400 это однокомпонентный герметик на основе фунгицидной полиакриловой дисперсии, обладающий высокой эластичностью и отличной атмосферостойкостью. Несомненно, его можно назвать лучшим представителем семейства акриловых материалов, так как его прекрасные технические характеристики позволяют использовать его в самых разных условиях (как внутри, так и снаружи).

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация швов теплых плит (система «ПОЛИФАСАД»).
- Соединение вокруг дверей и окон, подоконников и балюстрад.
- Заполнения царапин и трещин в стенах и потолках, а также в наружных фасадах.
- Соединение углов стен и потолков.
- Для швов с деформациями 18 %.

СВОЙСТВА

- Окрашивание.
- Без запаха и химически нейтральный.
- Возможность нанесения нескольких слоев после отверждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Основная информация	
Состав	Полиакриловая основа
Консистенция	Пастообразная
Упаковка	600 мл
Доступные цвета	Белый, серый
Основные параметры	
Плотность (ISO 2811-1) [г/см³]	1,58
Время образования пленки [мин.]	10 ÷ 20
Время полного отверждения [нед.]	1 ÷ 4
Характеристики после отверждения	
Изменения объема [%]	- 17 ± 2
E-MODUL 100% [МПа]	0,15±0,02
Возможность движения шва [%]	18
Термостойкость [°C]	-30 ÷ +80
Температура применения, °C	+5 ÷ +50
Срок годности [мес]	12

* Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждения продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификаций osoby, применяющей продукт).

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность, соприкасающаяся с герметиком, должна быть прочной, чистой и сухой. Поверхность шва необходимо очистить от всех загрязнений, снижающих адгезионную прочность связи, герметика с поверхностью: от пыли, цементной плёнки, остатков цементного раствора, остатков ранее применённого герметизирующего материала и т. п. Поверхности чистят металлическими щётками вручную или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. Места, загрязнённые маслом или жиром, обязательно обезжиривают Stoneflex Cleaner. Для проверки качества шва рекомендуем подготовить тестовый шов на стройплощадке. Если несмотря на соблюдение рекомендаций по подготовке поверхности, адгезия герметика к поверхности неудовлетворительна, необходимо применить для увеличения адгезии грунтовочную смесь из Stoneflex Polyfasade и воды в пропорции от 1:1 до 1:2, обработать контактную поверхность и дать хорошо просохнуть. Нельзя герметизировать до высыхания грунтовочного покрытия. Не работать с продуктом во время осадков или перед возможным выпадением осадков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вставьте тубу в пистолет, после чего выдавите герметик Stoneflex Acrylic 400 в шов, следя за обеспечением плотного контакта материала со сторонами шва. Заполните шов, избегая образования воздушных пустот. При уплотнении и выравнивании необходимо обеспечить плотное прилегание герметика к сторонам шва для получения высокой адгезии. В тех случаях, когда необходимо получить четкие или исключительно аккуратные линии стыка, используйте защитную ленту. Удаляйте ленту, когда герметик все еще находится в мягком состоянии.

После, необходимо выровнять и уплотнить герметик соответствующим инструментом (шпателем) подходящего размера и конфигурации. Инструмент смачивается в воде для предотвращения прилипания герметика.

Свеженанесенный герметик следует защищать от дождя и прямого воздействия воды не меньше 6 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Хранить до 12 месяцев в упаковке в сухом месте, защищая от морозов и перегрева, при температуре от +5 °C до +25 °C. Продукт можно транспортировать не более чем 3 недели при температуре не ниже -10 °C, однако перед использованием следует выдержать продукт в течение 24 часов при 23 °C.

Следует соблюдать осторожность в случае когда продукт после оттаивания снова подвергаться воздействию отрицательных температур — выдерживает 5 циклы замораживания/оттаивания.

ПРИМЕЧАНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ

- Герметик не может использоваться в контактах, как с пищевыми продуктами, так и в медицине. Продукт не был исследован и не поддавался тестом, допускающим его применение в медицине и фармацевтике.
- Не использовать для PP, PE — отсутствует адгезия.