Краска фасадная высококачественная "Facade"

Особенности

Образует прочное, долговечное, стойкое к агрессивным воздействиям окружающей среды (атмосферным осадкам, УФ-лучам, влаге, щелочам, температурным колебаниям) высококачественное матовое покрытие, с высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. Легко наносится, не образует наплывы в процессе окрашивания. Колеруется ручным способом с использованием водных колеровочных паст «Farbex Color» или машинным способом по каталогу цветов NCS.

Область применения

Применяется для окраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпатлевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых, деревянных основ. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски фасадов жилых, исторических, общественных, административных, торговых, складских зданий, памятников архитектуры, а также для работ в приморской зоне.

Технические данные

Норма расхода в один слой	115-140 г/м^2, в зависимости от способа нанесения и типа поверхности.
Разбавитель	Вода. Допускается разбавление не более 10% от общей массы.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или краскораспылителем.
Время высыхания (23 °С, 50% RH)	не более 1 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Базис колеровки	А (белый) и С (полупрозрачный), колеруется по каталогу NCS.
Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251)	ок. 57 % (базис А) и 55 % (базис С)
Плотность (ДСТУ ISO 2811-1)	ок. 1,49 г/см^3(базис А) и 1,38 г/см^3 (базис С)
Блеск (ДСТУ ISO 2813)	5 (матовый, не более 10 GU при 85°, G_3, ДСТУ EN 1062-1)
Толщина сухой пленки	50-100 мкм, для однослойного покрытия (E_2, ДСТУ EN 1062-1)
Размер частиц	не более 30 мкм, (мелкозернистая, S_1, ДСТУ EN 1062-1)
Паропроницаемость (EN ISO 7783-2)	более 150 г/(м^2*сут.), (высокая, V_1, ДСТУ EN 1062-1)
Водопроницаемость (ДСТУ EN 1062-3)	не более 0,5 кг/(м^2*ч^{0,5}), (средняя, W_2, ДСТУ EN 1062-1)
Маркировка по ДСТУ EN 1062-1	G_3|E_2|S_1|V_1|W_2|A_0|C_0
Срок хранения	24 месяца с даты изготовления (при температуре от +5 °С до +35 °С)
Фасовка	База А - 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг База С - 1,2 кг, 3,6 кг, 6 кг, 12 кг, 18 кг
Цвет	белый (база А), белый (база С).

Состав

Акриловая дисперсия, пигменты, вода, наполнители, целевые добавки.

ПОЛИСАН
производственное предприятие
ООО "ПП "ПОЛИСАН"
Украина, г. Сумы, ул. И.Поддубного 25
тел./факс: +38 (0542) 650 621
www.farbex.ua

Инструкция по применению

1 Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность: очистить от хрупких поверхностей до прочного основания, пыли, масляных, жировых и других загрязнений.

Ранее окрашенная поверхность: тщательно очистить поверхность от старых непрочных покрытий (отслоившаяся краска или лак) механическим (скребок, щетка), термическим (фен горячего воздуха, инфракрасное излучение) или химическим (средства удаления краски) способом. Также поверхность следует очистить от различных загрязнений. Ранее окрашенные алкидной или масляной эмалью поверхности ошкурить шлифовальной шкуркой. После чего обрабатывать, как неокрашенную поверхность.

Небольшие дефекты минеральной поверхности выровнять финишной шпаклевкой ТМ Farbex, после чего зашлифовать.

Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность антисептическим средством ТМ Farbex.

2 Грунтование

Ранее обработанные минеральные и деревянные поверхности не требуют грунтования.

Ранее не обработанные поглощающие минеральные поверхности загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ТМ Farbex.

Ранее не обработанные деревяные поверхности загрунтовать деревозащитной акриловой грунтовкой ТМ Maxima.

3 Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия! Окрашивание проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от + 5 °С до + 35 °Си относительной влажности воздуха не более 80% . Наносить краску в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем.

Не наносить краску под воздействием прямых солнечных лучей, сильнго ветра, мороза и атмосферных осадков. После нанесения покрытие не должно подвергатся воздействию атмосферных осадков или минусовых температур на протяжении 8 часов.

Для получения насыщенных цветов при колорировании "базы С" (желтый, красный, розовый, оранжевый, салатовый) основание должно быть однотонным. В другом случае может возникнуть необходимость нанесения дополнительных слоев.

4 Очистка инструмента

Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить механическим путем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими материалами и (или) органическими растворителями! Хранить в плотно закрытой таре производителя при температуре от + 5 °С до + 35 °С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей. При проведении окрасочных работ использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки). При окрашивании внутри помещения необходимо обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании на кожу тщательно смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Содержание ЛОС: кат. А/3 (WB): < 40 г/л. Фактическое содержание ЛОС ≤ 20 г/л. Более детальная информация содержится в паспорте безопасности. На продукцию есть Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Жидкие остатки доставить в место сбора отходов. Остатки высохшей продукции и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала полностью соответствует требованиям стандартов ДСТУ EN 13300:2012, ДСТУ EN 1062-1:2012 и ТУ У 24.3-32318370-001:2006. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

ПОЛИСАН производственное предприятие
ООО "ПП "ПОЛИСАН"
Украина, г. Сумы, ул. И.Поддубного 25
тел./факс: +38 (0542) 650 621
www.farbex.ua