



Монтажний клей 48А

Сторінки: 1 из 1

Технічні дані:

Хімічна основа	Синтетический каучук (неопрен)
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Сушка з кристалізацією
Щільність	1,1 г/мл
Відкритий час*	5 хв
Час затвердіння*	20 хв (початкова міцність), повна – через 24-48 год
Норма витрати	Близько 200 мл/м ²

* Величина може змінюватися залежно від умов навколишнього середовища (температура, вологість, тип субстрату і т.д.)

Опис продукту:

Монтажний клей 48А - конструкційний клей із швидким схоплюванням і високої адгезійною міцністю. Може використовуватися для приклеювання плінтусів, стінових панелей, керамічної плитки, декоративних елементів до пористих і непористим субстратів. Завдяки здатності заповнювати нерівності, використовується на нерівних поверхнях.

Характеристики:

- Висока початкова міцність.
- Дуже швидке і міцне склеювання.
- Може наноситися товстим шаром для заповнення нерівностей.
- Наноситься на одну поверхню.
- Вологостійкий.
- Замінює цвяхи і шурупи.

Сфери застосування:

Фіксація підлогових дощок, підвіконників, ліпнини, декоративних елементів.
Приклеювання затискачів килимів, країв килимових доріжок і крайок ступенів.
Приклеювання стінових та підлогових панелей, герметизація віконних рам і швів.
Ремонт пошкоджених плиток кахлю, паркету

Упаковка:

Колір: жовтуватий

Упаковка: туба 310 мл, під замовлення - банка 1 л.

Зберігання:

12 місяців у закритій упаковці в сухому прохолодному місці при температурі від +5° С до +25° С. Оберегти від морозу!

Поверхні:

Типи: будь-які матеріали, крім ПС, ПЕ і ПП.

Підготовка: Поверхні повинні бути знежирені, очищені від пилу і бруду.

Ми рекомендуємо проводити власні попередні випробування на сумісність.

Інструкція по застосуванню:

Метод: Використайте видавлюючий пістолет для нанесення клею на одну зі склеюваних поверхонь, наносючи клей смужками або точками (через кожні 15 см - для панелей). Обов'язково нанесіть клей на краї і кути панелей. Швидко з'єднати деталі і сильно притиснути. Може знадобитися додаткова фіксація на вертикальних поверхнях або у разі приклеювання важких матеріалів. Для приклеювання стінних панелей і інших важких матеріалів можна використати трансферний метод: стиснути склеювані деталі і відразу розірвати на макс. 5 хвилин. Потім знову з'єднати і сильно притиснути за допомогою гумової киянки. При необхідності може знадобитися фіксація до повного затвердіння клею (близько 24-48 годин).

Температура застосування: від +5°С до +35°С.

Очищення: за допомогою ацетону, Уайт - спирита.

Ремонт: за допомогою Wall Panel Adhesive 48А.