



26A

Клей для підлогових покриттів

Сторінки: 1 из 1

Технічні дані:

Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Сушка
Щільність	1,48 г/см ³
Відкритий час	Близько 45 мин (при 20°C і відн. вологості 65%)
Час затвердіння	Близько 12 год (при 20°C і відн. вологості 65%)
Адгезійна міцність (DIN 18156)	Близько 1,66 Н/мм ²
Термостійкість	Від -20 °C до +80 °C (повністю затверділий)
Норма витрати:	Залежно від використовуваного інструменту і субстрату 300 – 400 г/м ²

Описание продукта:

Клей 26A – готовый к использованию, не содержащий растворителей, эластичный клей с высокой силой соединения и большим открытым временем. Отличная адгезия к пористым субстратам: бетону, камню, древесине.

Опис продукту:

Для склеювання всіх видів підлогових покриттів, таких як вінілові килими, килими на пінній основі, ПВХ (ДСП), лінолеум та ін. Увага: хоча б один зі склеюваних матеріалів повинен бути пористий.

Упаковка:

Упаковка: 1 кг, 5 кг, 15 кг.

Зберігання:

12 місяців в оригінальній, не відкритій упаковці, в сухому місці, при температурі від + 5 до 25° C. Оберігати від морозу.

Інструкція по застосуванню:

Поверхню очистити від пилу та бруду.
Клей наносити шпателем з дрібними (3 мм) трикутними зубцями на поверхню, яку можна покрити лінолеумом протягом 45 хвилин.
Розстелити покриття на оброблену клеєм поверхню і щільно притиснути.
Залишити для висихання на мінімум 12 годин.
Температура нанесення від + 5 до + 35° C.
Очищення: не затверділий клей може бути видалений з інструментів і матеріалів за допомогою води.

Заходи безпеки:

Дотримуватися звичайних правил безпеки гігієни. Працювати в захисних рукавичках.

Норми та сертифікати:

Продукт виробляється компанією Soudal NV, Бельгія, згідно з нормами ISO 9002.