



АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ ЗАПАХА

СВОЙСТВА:

- Приятная на ощупь отделка.
- Хорошее выравнивание и раскатываемость.
- Стойкая к вредным воздействиям окружающей среды.
- Отличная стойкость к влажному трению.
- Хорошее сцепление с трудными основами.
- Цвет белоснежный, не желтеет в темноте.
- Стойкость к химическим моющим средствам и к щелочности основы из цемента, бетона, кирпича.
- Не содержит органических растворителей.
- Пригодна для покраски детских игрушек, согласно европейскому нормативу (UNE - EN 71-3:2013).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Рекомендуется для защитной отделки деревянных окон, дверей, фасадов домов, заборов, домашней и садовой мебели, детских игрушек и др..

Применяется для защиты многих других видов поверхностей (должным образом подготовленных): деревянных, железных, гипсовых и др.. Для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Матовый шелковистый	Глянцевый
Цвет:	Белый, тонировка по RAL, NCS, Esencia.	
Сцепление:	Отличное	
Плотность:	1,3кг/л	1,2 кг/л
Сухой остаток:	43%	42%
Класс негорючести:	A2-s1-d0 (UNE EN 13501-1:07)	
Выход:	10-12 м ² /л/слой.	
Время высыхания:	На ощупь - 30-60 мин.	
	Межслойная сушка - 5-6 ч. Стойкость к мытью - 3-4 недели.	

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, ржавчины и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски.

В случае неудовлетворительного состояния старой краски очистить поверхность и прогрунтовать соответствующими грунтовками.

Для нанесения использовать кисть, валик или краскопульт. Разведение чистой питьевой водой: кисть, валик - 0-5%, краскопульт - 5-15%.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 5° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%. Температура основы во время нанесения должна быть выше на 2-3°С точки росы.

Чистка принадлежностей и инструментов: водой сразу после использования.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Железо и сталь: Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхность струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки **ИМПРОКСИ**, **ИМПРЕКС**, **ИЗАЛПРАЙМЕР** или два слоя **ИЗАЛПРАЙМЕР Аква**. После этого нанести эмаль **АКВАТЕКС** в соответствии с инструкциями.

Нежелезосодержащие материалы (алюминий, цинк, медь, гальванизированная сталь): Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В качестве грунтовки использовать специальный грунт **ИЗАЛПРАЙМЕР** или **ИЗАЛПРАЙМЕР Аква**.

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя **ПАСТА МАТЕ АКВА МАТЕ** или **КСАНОЛ ФОНДО**. После этого нанести эмаль **АКВАТЕКС** в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки **ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА**, порозаполнитель **ПАСТА МАТЕ** или **АКВАМАТЕ**. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль **АКВАТЕКС** в соответствии с инструкциями.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Железо и сталь: Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её специальным средством для снятия старой краски **ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС**. Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки **ИМПРОКСИ**, **ИМПРЕКС**, **ИЗАЛПРАЙМЕР** или два слоя **ИЗАЛПРАЙМЕР Аква**. После этого нанести эмаль **АКВАТЕКС** в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности: Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать. Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её составом для снятия старой краски **ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС**. Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя **ПАСТА МАТЕ**, **АКВА МАТЕ** или **КСАНОЛ ФОНДО**. После этого нанести эмаль **АКВАТЕКС** в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки **ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА**, порозаполнитель **ПАСТА МАТЕ** или **АКВАМАТЕ**. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль **АКВАТЕКС** в соответствии с инструкциями.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.