



## МАТОВЫЙ ОПАЛ

Приватная пленка Матовая Опал разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**5 ГОД(Ы)**



Пожароустойчивый рейтинг  
**М1**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

## ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **122 см**

↔ **152 см**

↔ **183 см**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	60 %
Отражение наружного видимого света	27 %
Отражение интерьерного видимого света	20 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	30 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	30 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	21 %
Поглощение солнечной энергии	18 %
Пропускание солнечной энергии	61 %
Снижение бликов	27 %
g-значение	0.71
u-значение	5.6
Затемняющий коэффициент	0.8
Тип установки : Внутреннее	
Длина намотки рулона	30,5 м
Состав пленки	PET
Толщина	60 м

Цвет с внешней стороны : БЕЛЫЙ

## СОСТАВ

2. Соединяющий клеевой слой
3. Полиэстр с высокими оптическими показателями
4. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
5. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



## СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м<sup>2</sup>.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

*Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продажи.*