

Садурит Z1

двухкомпонентное эпоксидное лакокрасочное напольное покрытие



Свойства:

Двухкомпонентное эпоксидное напольное лакокрасочное покрытие

- высокая износостойкость
- хорошая сцепляемость с основанием
- химическая стойкость

Области применения:

Садурит Z1 в комбинации с отвердителем аминного типа используется в качестве лакокрасочного напольного покрытия для беспыльной поверхностной обработки бетонов или прочих компактных материалов.

Находит применение в производственных цехах, монтажных мастерских, машинных помещениях, складах и т.д. Для окраски бетонных поверхностей в продовольственных рабочих помещениях

Технические характеристики:

Время истекания через воронку	№4/20°C	40-60	С
Нелетучие вещества	140°C	60	%
Засыхание пленки макс.	Стадия 1	90	Мин.
	Стадия 5	24	Ч.

Выпускается в таких нестандартизированных цветовых оттенках:

Белый, серый, зеленый, синий, желтый, охра, красно-коричневый, черный. Смешивание двух или нескольких оттенков проводится при интенсивном перемешивании с помощью механической мешалки.

Способ нанесения:

Перед нанесением Садурит Z1 тщательно перемешивают в полном объеме так, чтобы хорошо диспергировались более крупные части наполнителя, которые при длительном хранении могут осесть на дно.

Затем при постоянном перемешивании добавляют соответствующее количество отвердителя. Время жизни смеси при t=20°C составляет максимум 4 часа. Температура основания не должна опуститься ниже 15°C, основание должно быть изолировано или находиться над подвальным помещением.

В случае бетонных площадок с высокой нагрузкой или пористых оснований в обязательном порядке перед нанесением напольного покрытия необходимо загрунтовать основание грунт-пропиткой (Эпостил 210x25 или другими совместимыми)



Покрытие Садурит Z1 наносят минимально через 24 часа после указанной обработки основания в один или несколько слоев в зависимости от качества основания, а также способа и вида нагрузки. На поверхность с высокой нагрузкой рекомендуется наносить три слоя покрытия. Между нанесением отдельных слоев покрытия должен быть технологический перерыв 24 часа.

Разравнивание Садурит Z1 проводится так, чтобы толщина отдельных слоев покрытия была макс. 150-250 мкм. Для снижения вязкости допускается разбавление растворителем P4-P5 (или другими совместимыми) в количестве не более 5-10% от массы разбавляемого материала. При нанесении толстых слоев ухудшается испарение растворителей, содержащихся в покрытии, и увеличивается время, необходимое для полного отверждения. Ходить по



Ukrainian Centre of
Waterproofing

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»

WEB : www.ucw.kiev.ua

Техническое описание

Нестандартные цветовые оттенки можно изготовить по договоренности

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Наносится на сухое бетонное основание, созревшее как минимум 28 суток, поверхность нельзя припылять. Нельзя чтобы на поверхности было выступающее цементное молоко. Поверхность должна быть очищена от всех механических загрязнений жира, остатка старых покрасок. Загрязнения устранить заметанием, промышленными пылесосами, шлифовкой, фрезерованием.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь! Беречь от детей!

полу можно через 24 часа, полное высыхание покрытия происходит через 5-7 суток.

Для повышения противоскользящих свойств поверхности Садурит Z1 можно дополнительно припылить поверхность неотвердевшего конечного покрытия мелким сухим кварцевым песком .

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес