

## ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.  
Брест-Литовское шоссе, 8А  
Тел: (044) 599-00-31  
Тел/факс: (044) 364-73-42  
Моб. 067-659-84-12  
e-mail: [monolit.fort@gmail.com](mailto:monolit.fort@gmail.com)  
web: [www.monolit-fort.com.ua](http://www.monolit-fort.com.ua)

## Техническое описание

### СИОНОЛ-МТ

укрепляющая гидроизолирующая грунт-пропитка для минеральных поверхностей



#### Свойства пропитки:

- глубоко проникающая водоотталкивающая
- защитная, паропроницаемая
- обеспыливающая
- обладает биоцидным действием
- укрепляет монолитизирует обрабатываемую поверхность на глубину от 2 до 5мм

#### Области применения:

- в качестве гидроизолирующей грунт пропитки, перед нанесением фасадных и внутренних лакокрасочных покрытий, шпаклевок на основе цемента гипса и пр.
- для упрочнения и обеспыливания поверхностного слоя бетонных поверхностей придания водогрязеотталкивающих и антисептических свойств минеральным поверхностям
- обеспечивает водонепроницаемость строительной конструкции

#### Требования к обрабатываемым поверхностям:

Наносится на сухое бетонное или иное минеральное основание. Поверхность должна быть очищена от пыли и выступившего цементного молочка от рыхлого материала, хим-загрязнений, жиров, остатков старых полимерных покрытий. В зависимости от характера загрязнений их удаляют замесом, промышленными пылесосами, шлифовкой, фрезерованием. Все неровности, трещины, выбоины поверхности, должны быть заделаны подходящим рем составом.

#### Способ нанесения:

Перед нанесением грунт-пропитку перемешать в объеме и при наличии неоднородностей и сгустков профильтровать.



Грунт-пропитка наносится методом безвоздушного распыления, либо меховым валиком до насыщения. На протяжении периода высыхания поверхности не допускать попадания влаги и других загрязнений механического или химического типа.



## ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.  
Брест-Литовское шоссе, 8А  
Тел: (044) 599-00-31  
Тел/факс: (044) 364-73-42  
Моб. 067-659-84-12  
e-mail: [monolit.fort@gmail.com](mailto:monolit.fort@gmail.com)  
web: [www.monolit-fort.com.ua](http://www.monolit-fort.com.ua)

---

## Техническое описание

### Технические характеристики:

Основа: модифицированные акриловые дисперсии  
Внешний вид: непрозрачная жидкость

Расход готового раствора 250-350 г/м<sup>2</sup>

Упаковка: 1л, 5л, 10л, 50л.

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

### Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!  
Беречь от детей!

### АНАЛОГИ

Ceresit ct-17

### Основание:

Подходят в качестве оснований: кирпичная кладка, минеральные штукатурки, бетон, искусственный камень газосиликатные блоки, а также затирочные составы для керамической плитки. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений

Основание при нанесении должно быть сухим и изолированным от капиллярной диффузии влаги.

### Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.