



Эмаль алкидная ПФ-115



**НА ОСНОВЕ
МИКРО МРАМОРА**



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



**УСТОЙЧИВЫЙ
ГЛЯНЕЦ**



**НАСЫЩЕННЫЕ
НЕВЫГОРАЮЩИЕ ЦВЕТА**



**ОТЛИЧНАЯ
АДГЕЗИЯ**



ОСОБЕННОСТИ

- Содержит микронизированный мрамор
- Атмосферостойкая, прочная и долговечная
- Выдерживает перепады температур от -50°C до +60°C
- Устойчива к мощным растворам и промышленным маслам
- Обладает стойким блеском и яркими не выгорающими цветами
- Высокоукрывистая
- Обладает отличной адгезией
- Легко наносится, равномерно распределяясь по поверхности не образуя подтеков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасовка	0,25 кг, 0,9 кг, 2,8 кг, 20 кг
Внешний вид	Глянцевая
Расход на один слой	80-120 г/м ² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания	На отлип – 12 часов, следующий слой можно наносить через 24 часа
Пленкообразующее	Алкидная смола
Растворитель	«Ролакс РК-005» или уайт-спирит

Состав: Эмаль изготовлена на высококачественной алкидной смоле, с применением пигментов фирмы «BASF» (Германия) и специальных целевых добавок.

Свойства: Обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к мощным средствам и минеральному маслу. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ - 115 нанесенных на подготовленную грунтованную поверхность, надежно защищает от влаги, морозов и других атмосферных воздействий в течение 5 лет. Пленка эмали устойчива к изменению температур от -50°C до +60°C и обладает высоким блеском.

Назначение: Предназначается для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей, внутри и снаружи помещения.