

# СТ 63

# Ceresit

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

## Штукатурка декоративна акрилова «короїд»

Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь «короїдною» фактурою всередині та зовні будівель (зерно 3 мм).

### ВЛАСТИВОСТІ

- ▶ стійка до атмосферних впливів
- ▶ стійка до ударних навантажень
- ▶ гідрофобна (водонепроникна)
- ▶ еластична
- ▶ легко наноситься на поверхню конструкцій

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка Ceresit СТ 63 призначена для декоративного оздоблення поверхонь бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених основ усередині та зовні будівель і використання в системах теплоізоляції фасадів. Також застосовується всередині приміщень по основах із гіпсу, гіпсокартону, деревостружкових плит (після їх обробки ґрунтовкою Ceresit СТ 17 і ґрунтовною фарбою Ceresit СТ 16). Штукатурку Ceresit СТ 63 не можна використовувати для оздоблення цоколю.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без видимих ушкоджень. Перед застосуванням штукатурки основу очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхідності основи потрібно вирівняти (наприклад, за допомогою Ceresit СТ 29).

#### Зовні будівель

Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні штукатурки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік не менше 3 місяців, вологість 4%), міцні розчини для мурування з високою адгезією до основи (вік не менше 28 діб) перед нанесенням штукатурки попередньо обробити ґрунтовною фарбою Ceresit СТ 16. Неміцні основи та основи з високою вбирною здатністю слід попередньо обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а потім, через 4 години, нанести шар Ceresit СТ 16. Штукатурку нанести після повного висихання Ceresit СТ 16.

#### Усередині будівель

Гіпсові основи з вологістю менше 1% та основи із сильновбирних цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою



Ceresit СТ 17, а потім нанести Ceresit СТ 16 і витримати до повного висихання.

Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ретельно видалити, поверхню заґрунтувати Ceresit СТ 16. Покриття з масляних і полімерних фарб потрібно видалити механічним шляхом чи за допомогою розчинника, а потім усю поверхню обробити ґрунтовною фарбою Ceresit СТ 16.

Ceresit СТ 16 рекомендується застосовувати в кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов використання консистенцію суміші можна змінити, додавши невелику кількість чистої води (не більше 150 мл на 25 кг маси) і знову перемішавши. Заборонено використання ємностей та інструментів, що іржавіють.

Ceresit СТ 63 рівномірно нанести на основу сталеву теркою під кутом 60° до поверхні. Товщина нанесеного шару має відповідати розміру зерен заповнювача. Після того як нанесене покриття припинить прилипати до інструмента, можна формувати фактуру поверхні штукатурки пластмасовою теркою. Залежно від часу, інтенсивності й траєкторії руху терки можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові та перехресні заглиблення.

Henkel

Якість для професіоналів

Роботи на одній площині потрібно виконувати безперервно. Якщо необхідно перервати роботу, слід приклеїти липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, нанести на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім стрічку видаляють разом із залишками свіжої штукатурки. Після перерви слід продовжити роботу з указанного місця. Край нанесеної раніше штукатурки закрити липкою стрічкою, яку після закінчення роботи на новій ділянці треба видалити.

У період формування фактури поверхні та висихання штукатурки її не можна зволожувати. Штукатурку, що в процесі нанесення потрапила на інші поверхні та не затверділа, можна змити водою. Затверділу штукатурку можна видалити лише механічним способом. Термін повного висихання штукатурки – 3 тижні.

## ПРИМІТКИ

Штукатурку Ceresit СТ 63 не можна змішувати з іншими матеріалами (фарбами, штукатурками тощо).

Роботи необхідно виконувати в сухих умовах при відносній вологості повітря не вище 80% та температурі основи від +5 °С до +30 °С. Всі вищенаведені рекомендації ефективні при температурі +20 °С і відносній вологості повітря 60%. За інших умов термін висихання штукатурки може змінитися.

**При роботі зі штукатуркою Ceresit СТ 63 необхідно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння штукатурки в очі слід негайно промити їх водою та звернутися до лікаря.**

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці, та воду з одного джерела.

Роботи на одній поверхні потрібно виконувати безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре на мокре». При виконанні зовнішніх робіт потрібно уникати нанесення штукатурки на поверхні, які сильно обігріваються (наприклад, поверхні, що перебувають безпосередньо під впливом прямих сонячних променів).

Свіжу штукатурку протягом 3 днів потрібно захищати від дощу, надмірного пересихання та мінусових температур. Для цього будівельне риштування потрібно прикрити сіткою або фольгою.

Крім вищезазначеної інформації щодо використання Ceresit СТ 63, необхідно керуватися чинною нормативною документацією. При використанні матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому технічному описі, потрібно самостійно провести випробування чи звернутися за консультацією до виробника.

## ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці у сухих приміщеннях з температурою від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. **Берегти від заморожування.**

## УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

## УПАКОВКА

Штукатурка Ceresit СТ 63 фасується у пластикові ємності по 25 кг.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	водна дисперсія синтетичних смол із мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Густина:	близько 1,6 кг/дм <sup>3</sup>
Температура основи при використанні штукатурки:	від +5 °С до +30 °С
Стійкість до впливу дощу:	через 24 години
Термін утворення поверхневої плівки:	близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd:	не більше 0,5 м
Коефіцієнт вологопоглинання, не більше:	0,15 кг/м <sup>2</sup> • год <sup>0,5</sup>
Адгезія до бетону (у сухих та вологих умовах), не менше:	0,3 МПа
Витрата* Ceresit СТ 63:	від 4,2 до 4,5 кг/м <sup>2</sup>

\*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

## ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 63 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання штукатурки, а також за її застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

**Ceresit**

**Henkel**

**БАУТЕХНІК**