

B15MM

Готовая смесь для мокрого торкретирования кирпичной кладки.

Описание продукта:

Ремонтная смесь для торкретирования кирпичной кладки применяется при сплошном ремонте сводов и стен, имеющих большое количество трещин и разрушенных швов.

Способ нанесения - машинный, методом мокрого торкретирования при помощи растворонасосов.

Технические данные:

Крупность заполнителя, не более 2,5 мм.

Срок годности, не менее 30 мин.

Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее: 20,0 МПа.

Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток не менее 5,0 МПа.

Прочность сцепления с основанием после выдерживания в воздушно-сухих условиях не менее 1,5 МПа.

Технология выполнения работ:

Подготовка основания:

Поверхность кладки перед торкретированием тщательно очищается от веществ, препятствующих прочности сцепления с основанием: пыли, высолов, грязи, масел, жиров, битума, красок, ржавчины. Отслаивающиеся, разрушенные элементы и цементное молочко удаляются механическим способом, водоструйной или пескоструйной установкой. Хрупкие, пыльные швы кирпичной кладки вычищаются как минимум на 2 см в глубину.

Выполнение торкретирования кирпичной кладки

Приготовленная ремонтная смесь наносится при помощи растворонасосов методом мокрого торкретирования. Сопло торкрет-установки необходимо держать под углом 90° к основанию, при минимальном расстоянии от поверхности — 0,5 м.

Толщина слоя торкрета за одно нанесение 5-100 мм. При большей толщине слоя производится послойное нанесение. Второй и каждый последующий слой торкрета наносится только тогда, когда первый слой схватился, но не затвердел.

Для получения гладкой поверхности, нанесенная смесь разглаживается при помощи деревянной, пластмассовой или губчатой терки. Обработка поверхности теркой проводится после начала схватывания нанесенного торкрет-раствора.

Данные продукта:

Вид: Смесь серого цвета

Форма поставки: Полипропиленовые мешки с целлофановой вставкой, вес мешка около 25кг

Хранение: 6 месяцев со дня производства в заводской упаковке, при температуре от +5 до +35°C в защищенном от влаги месте;

Охрана здоровья:

Условия безопасности:

Во время работы обязательно Следует применять защитные перчатки, обувь, одежду, каску с защитным щитком на все лицо, защитные очки предохраняющие от цементной пыли, маску на губы и нос для защиты от пыли, защитные вкладыши для ушей, защитный крем для частей тела, которые могут обнажиться во время работы. В каждом случае следует руководствоваться отраслевыми правилами по безопасности труда (напр., для подземных горных заводов).

Вещество, раздражающее глаза, кожу и дыхательную систему. В случае раздражения глаз следует полоскать их несколько минут чистой водой комнатной температуры и немедленно проконсультироваться с врачом. В случае раздражения кожи прополоскать ее чистой водой, вымыть водой с мылом, обработать антисептическим кремом и немедленно проконсультироваться с врачом. В случае запыления губы промыть чистой водой. В случае запыления горла, носа, ушей немедленно проконсультироваться с врачом.

Производитель:

ООО «РОТИС ПЛЮС»

50106, г.Кривой Рог, ул. Коломойцевская 25/1. mail: rotis_plus@ukr.net

Техническая поддержка : 0982861063