



ШТ1

**Цементно-известковая штукатурка
М50 ЦВ.2.
ДСТУ Б В.2.7-126:2011**

Применение:

Штукатурка применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных основаниях (бетон, кирпич и т.д.) внутри помещений. После затвердевания является прочным основанием для гипсовых шпаклевок и внутренних декоративных штукатурок.

Подготовка основания:

При подготовке основания руководствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и прочие вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и ослабленные участки поверхности необходимо удалить. Очищенное основание следует обеспылить. Новые кирпичные стены, сложенные в пустошовку, перед оштукатуриванием следует обеспылить (обмести метлой) Старые кирпичные стены очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой и просушить не менее 2 часов.

Выполнение работ:

Сухую смесь медленно высыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комков После 3-5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу "мокрое на мокрое". Общая толщина слоев до 20 мм При общей толщине штукатурного слоя более 25-35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканную сетку).

Технические характеристики штукатурки:

Состав: цемент, известь
Пропорции смешивания: 4 - 4,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Толщина слоя: до 20 мм
Время применения растворной смеси: не менее 1 часа
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа
Предел прочности при сжатии: не менее 5,0 МПа
Температура эксплуатации: 0° - 30°С до - 70°С
Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм слоя
Упаковка: 25 кг.
Хранение: В фирменной герметичной упаковке, в сухих помещениях - 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Примечание:

Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...+30°С и относительной влажности воздуха не менее 60%. В период схватывания и твердения растворной смеси необходимо поддерживать влажность 60-80% и проветривать помещение, как минимум, дважды в сутки для восполнения содержания углекислоты в воздухе, которая необходима для нормального твердения известковых растворов.

Условия хранения:

В герметичной(фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше +40°С гарантийный "срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления (указана на упаковке).

Рекомендации:

При работе с сухой смесью используйте респиратор В состав смеси входит известь и цемент, которые с водой создают щелочной раствор При попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и проконсультируйтесь с врачом. Вода после мытья инструмента перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;*
- во время работы защищать органы дыхания;*
- избегать контакта с кожей;*
- при попадании смеси в глаза - промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.*

Производитель:

ООО «РОТИС ПЛЮС»
50106, г.Кривой Рог, ул. Колomoйцевская 25/1. mail: rotis_plus@ukr.net
Техническая поддержка : 0982861063