


РЕВИСАЛЬ РУГОСО – ФАСАДНАЯ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА



Applus®


**АКРИЛОВАЯ КРАСКА-ШТУКАТУРКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
ДЛЯ СТРУКТУРНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ
ФАСАДНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**
СВОЙСТВА:

- Водоотталкивающие свойства и стойкость к дождевой воде.
- Паропроницаемость, позволяющая основанию «дышать».
- Стойкость к вредному действию окружающей среды и УФ.
- Стойкость к щелочности основы большинства строительных материалов - цемент, бетон, кирпич и др.
- Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
- Хорошая гибкость и эластичность, не трескается при нанесении даже толстым слоем.
- Нанесение: кисть, валик, краскопульт, шпатель.
- Высокая укрывистость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Акриловая фасадная краска-штукатурка высшего качества для структурной и декоративной защитной отделки как фасадных поверхностей так и внутренних, например комнат, коридоров, ресторанов, влажных подвальных помещений, фасадов зданий. Для достижения эффектной декоративной отделки, в качестве финишного слоя рекомендуется использовать восковую мастику *ГЕЛЬ ПАТИНА*, декоративные полупрозрачные лаки с эффектом золота/серебра *ИЗА-ОРО/ПЛАТА*, прозрачные лаки с цветными блёстками *НАКАРВАЛЬ МУЛЬТИКОЛОР/КОБРЭ*.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Матовый, шероховатая текстура
Цвет:	Белый, тонировка по картам RAL, NCS, Eurotrend, Esencia isaval.
Сцепление:	Отличное
Плотность:	1,76 ± 0,05 кг/л.
Сухой остаток:	64%
Стойкость к растяжению:	1,27 N/mm ² (UNE EN 1542:2000)
Водопроницаемость:	Низкая, W=0,09 kg/m ² h0,5(UNE EN 1062-3)
Паропроницаемость:	Средняя, Sd:0,33m (UNE-EN ISO 7783-2)
Ускоренное старение:	Неизменное (UNE 48251)
Выход продукта:	1-1,5 м ² /кг (зависит от толщины слоя и желаемой текстуры).
Время высыхания:	На ощупь: 1-3ч. Межслойная сушка: 4-6 ч. Полное: 15-20 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от пыли, жира и других загрязнений. Если поверхность была ранее окрашена, убедиться, что старая краска находится в хорошем состоянии и хорошо прилегает. В противном случае необходимо ее полностью удалить составом для удаления старой краски *ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС* и прогрунтовать поверхность грунтовкой *ИЗАКРИЛИКО* или *ФИКСАКРИЛ*.

Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть сухими и не иметь фильтраций влаги.

Для полной гидроизоляции и защиты фасадных поверхностей рекомендуется нанести в два слоя.

Для нанесения использовать кисть, валик (шерстяной или поролоновый), краскопульт, шпатель или специальные гребёнки для получения различных рельефов.

Разведение - чистой питьевой водой: 1й слой (грунтующий) 10-15%, наносить шерстяным валиком, 2й слой - 5-10% или без разбавления. Затем при помощи поролонового валика придать свеженанесённой краске необходимую текстуру.

Используя шпатель или гребёнки разводить по усмотрению. Инструмент чистить водой сразу после использования.

Не рекомендуется производить работы при температуре окружающего воздуха и поверхностей менее + 7° C, а также при относительной влажности более 80 %, в преддверии дождя, сильную жару и при сильном ветре.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Бетон: полностью затвердевший (30 дней мин.). Удалить смазку от опалубки.

Строительный раствор: очистить поверхность от высолов и щелочи при помощи раствора *САЛЬСТОП* или при помощи разведённого сульфата цинка (ZnSO₄).

При повышенной пористости нанести грунтовку *ИЗАКРИЛИКО*. **Фиброцемент:** устранить повышенную щелочность и нанести *ИЗАКРИЛИКО* для корректировки пористости.

Пористый гипс: нанести один слой грунтовки *ИЗАКРИЛИКО* для корректировки пористости.

Хрупкий гипс: Нанести один слой грунтовки - фиксатора *ФИКСАКРИЛ*, для образования поверхностной эластичной «сетки». Продукт на основе растворителя, обладает хорошей проникающей способностью, снижает адсорбцию и упрощает последующее нанесение краски. Нанести краску *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* и придать желаемую текстуру.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ:

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью. Убедиться в совместимости краски. Нанести *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* и придать желаемую текстуру.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ (патологии, растрескивание и др.):

Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления старой краски. **Краска в плохом состоянии** с проблемами меления, раковинами, пузырями, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить специальным средством для снятия старой краски *ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС* и прогрунтовать поверхность грунтовкой *ИЗАКРИЛИКО* или *ФИКСАКРИЛ*. После этого нанести краску *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* и придать желаемую текстуру.

Плесень и водоросли (чёрные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щётку и раствор щелоча или перекись водорода (1:10). После этого нанести *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* и придать желаемую текстуру. **Высолы:** Тщательно очистить поверхность щёткой и обработать раствором *САЛЬСТОП*. После обработки нанести краску *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* по технологии.

Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щёткой, нанести два слоя краски *ТИКСОВАЛЬ* против дыма (пятен), после чего нанести *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* по технологии.

Влажность: На поверхности, разрушающиеся из-за влажности, нанести один слой фиксатора *ФИКСАКРИЛ* для создания поверхностной эластичной «сетки» и краску *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* по технологии.

Ремонт трещин: тщательно очистить и прогрунтовать гидроизолирующей краской *АНТИГОТЕРАС* разбавленной с водой в пропорции 3:2, после чего заделать трещины смесью, приготовленной из песка и *АНТИГОТЕРАСа*. Затем нанести краску *РЕВИСАЛЬ РУГОСО* по технологии.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т. д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.