

MATE M-10 ЭКСТРА

MATE M-10 EXTRA

Водоразбавляемая матовая акриловая краска с хорошей белизной и укрывистостью

♦ СВОЙСТВА:

Хорошее сцепление со строительными материалами.
Высокая укрывистость.
Отличная белизна.
Удовлетворительная стойкость к влажному истиранию.
Не капает при нанесении.
Не желтеет.
Классификация согласно NF T 36-005: семейство I Класс 7b2

♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Предназначена для отделки стен и потолков, когда требуется высокая укрывистость и белизна.

♦ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Матовый
Цвет:	Белый
Разбавитель:	Вода
Вязкость:	150-180 П (Brookfield RVT при 20°C, Sp6, 20 об/мин).
Плотность:	1,6±0,05 кг/л
Содержание твердых веществ по объему:	41 %.
Расход:	8 - 10 м ² /л/слой. (В зависимости от основы).
Высыхание:	На отлип: 30 мин Межслойная сушка: 3-4 ч. Полное высыхание: 15-20 дней
Стойкость к влажному истиранию (UNE EN ISO 11998):	Класс 4 (UNE EN 13300)
Укрывистость (ISO 6504-3):	Класс 1 (ISO 6504-3) для расхода 4,5м ² /л на 2 слоя краски.

♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Необходимо следить, чтобы краска на ранее окрашенных поверхностях была в хорошем состоянии и хорошо прилегала. В обратном случае, необходимо очистить поверхность надлежащим образом и подготовить ее, нанеся один слой наиболее подходящего фиксатора.
Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.
Для первого слоя следует развести краску на 15-20% водой. Для второго слоя развести краску на 5-10% водой. Требования к воде: чистая, питьевая.
Чистку принадлежностей и инструментов производить водой сразу после использования.

Не производить работы при температуре воздуха и основы ниже +7°C, ни при относительной влажности воздуха более 80%. Не рекомендуется использовать в дождливую или слишком жаркую погоду.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Бетон: Дождаться полного затвердевания (30 дней мин.). Удалить опалубку. Регулировать впитывание с помощью нанесения ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.

Строительный раствор: очистить поверхность от выкристаллизованных солей и щелочи при помощи разведенного сульфата цинка (ZnSO₄). При повышенной пористости нанести фиксатор ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ.
Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ для корректировки пористости.
Гипс: Нанести один слой ИЗАКРИЛИКО или ФИКСАКРИЛ для образования поверхностной эластичной «сетки» и обладают хорошей проникающей способностью, снижают адсорбцию и упрощают последующее нанесение краски.

→ *старая краска в хорошем состоянии:*

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид. Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи нашей линии шпаклевок РОНАПЛАСТ. Убедиться в совместимости краски.

Если поверхность имеет неоднородный вид (различные материалы, участки разных цветов, отремонтированные части и т.д.), рекомендуется нанесение одного слоя ФИКСЕНОЛ ПИГМЕНТАДО в любом выбранном цвете, с целью достижения однородности цвета, абсорбции и внешнего вида поверхности.

→ *ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (растрескивание):*

Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить. Затем нанести один слой фиксатора ИЗАКРИЛИКО. Если основа поверхности находится в плохом состоянии, например разрушена эрозией, необходимо нанести один слой фиксатора ФИКСАКРИЛ.

→ *ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (патологии):*

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелочи или перекиси водорода (1:10 объемов).

Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя краски ТИКСОВАЛЬ ПРОТИВ ДЫМА, после чего приступить к покраске.

♦ НАНЕСЕНИЕ:

Вручную, с использованием кисти, валика или пистолета-распылителя. Путем распыления, при помощи аппарата Айрлесс.

♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Беречь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.