



УЛЬТРА МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛАДАЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ И ПОВЫШЕННОЙ БЕЛИЗНОЙ

СВОЙСТВА:

- Не желтеет.
- Отличная белизна.
- Высокая укрывистость.
- Не капает при нанесении.
- Удовлетворительная стойкость к влажному истиранию.
- Отличное сцепление со строительными материалами.
- Ультраматовый внешний вид, который помогает скрыть недостатки на поверхностях.
- Содержит консерванты против плесени, предотвращает появление грибка и пятен на ее поверхности.
- Для наружных и внутренних работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Предназначена для нанесения на различные виды поверхностей. Особенно рекомендуется для покраски стен и потолков, где требуется высокая укрывистость и белизна при среднем уровне качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Глубокоматовый
Цвет	Белый - белоснежный
Вязкость	130 – 160 П (Brookfield RVT при 20 °C Sp.6, 20 об/мин)
Плотность	1,55 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток	40 %
Стойкость к влажному стиранию	Класс 3 (UNE EN ISO 11998)
Укрывистость	Класс 1 (ISO 6504-3) при расходе 5,5 м ² /л в 2 слоя
Выход продукта	8-12 м ² /л/слой
Время высыхания	- На ощупь 30 мин. - Межслойная сушка 3-4 ч. - Полное: 10-15 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Если поверхность была ранее окрашена, убедиться, что старая краска находится в хорошем состоянии и хорошо прилегает. В противном случае необходимо хорошо очистить поверхность и подготовить используя наиболее подходящую грунтовку *Изакрилико* или *Фиксакрил*.

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

Для первого слоя развести краску на 10-15% водой. Для второго слоя развести краску на 5-10% водой. Требования к воде: чистая питьевая вода.

Чистку принадлежностей и инструментов производить водой сразу после использования.

Не выполнять работы при температуре основы и окружающей среды ниже + 7 °C и относительной влажности выше 80%. Не рекомендуется красить в сильную жару или при дождливой погоде.

ПОВЕРХНОСТИ НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Бетон: полностью затвердевший (30 дней.). Удалить опалубку. Нанести грунтовку фиксатор *Изакрилико* или *Фиксакрил*. **Строительный раствор:** очистить поверхность от высолов и щелочи при помощи разведённого сульфата цинка (ZnSO₄). При повышенной пористости нанести грунтовку *Изакрилико* или *Фиксакрил*. **Фиброцемент:** устранить повышенную щелочность и нанести *Изакрилико* или *Фиксакрил* для корректировки пористости. **Гипс:** Нанести один слой грунтовки фиксатора *Изакрилико* или *Фиксакрил* для образования поверхностной эластичной «сетки». Продукт обладает хорошей проникающей способностью, снижает адсорбцию и упрощает последующее нанесение краски.

СТАРАЯ КРАСКА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ:

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид. Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью. Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевки. Убедиться в совместимости краски. Если поверхность имеет неоднородный вид (различные материалы, участки разных цветов, отремонтированные части и т.д.), рекомендуется нанесение одного слоя грунт-краски *Фиксенол Пигментато* в любом выбранном цвете, с целью достижения однородности цвета, абсорбции и внешнего вида поверхности.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ:

Растрескивание: Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить и прогрунтовать одним слоем фиксатора *Изакрилико*. Если основа поверхности находится в плохом состоянии, например разрушена эрозией, необходимо нанести один слой фиксатора *Фиксакрил*.

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелочи или перекись водорода (1:10 объемов).

Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя специальной краски против пятен *Тиксваль Против Дыма*, после чего приступить к покраске.

НАНЕСЕНИЕ:

Кисть, валик или пистолет-распылитель.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.

Дополнительная информация о получении экологической маркировки на сайте:

<http://ec.europa.eu/enviromenment/ecolabel>