

Грунт «Экспресс» - 911

Быстросохнущая грунтовка для профессионального и бытового применения с ингибитором коррозии



СОСТАВ

Суспензия антикоррозионных пигментов и наполнителей в растворе модифицированного лака, с добавлением ингибиторов коррозии, сиккативов и стабилизирующих добавок.

ЦВЕТ

Черный, серый, красно-коричневый, белый и RAL согласно требований заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Грунтовка «Экспресс» - 911 ТМ «Дніпро-спецемаль»:

- высокая адгезия к черным и цветным металлам;
- высокая антикоррозионная защита покрытия;
- высокая наполняющая способность;
- короткое время высыхания;
- применяется как ремонтное покрытие;
- совместима с большинством старых лакокрасочных покрытий;
- неприхотлива к подготовке поверхности;
- возможно нанесение при отрицательной температуре (до -5°C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Однородный, ровный, матовый
Вязкость грунта по ВЗ-246 при 20 °С, сек., не менее	60
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65
Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее	40
Высыхание до степени 3 при 20°C, мин., не более	60
Твердость плёнки по маятниковому прибору М-3, у.е., не менее	0,35
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20 °С, ч, не менее	48

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка «Экспресс» - 911 применяется для антикоррозионной защиты в комплексных системах лакокрасочных покрытий металлоконструкций, железнодорожного подвижного состава, автотранспорта, яхт и кораблей, сельхозтехники, трубопроводов, контейнеров и других металлических поверхностей, также применяется для создания грунтовочного слоя на деревянных и бетонных поверхностях. Благодаря высокой адгезии и хорошей наполняющей способности, рекомендуется для применения в автомалярных мастерских.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой,

предварительно очищенной от ржавчины, пыли, грязи и жировых пятен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка «Экспресс» - 911 наносится кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления без нагрева. Перед применением грунтовку «Экспресс» - 911 требуется тщательно перемешать. Оптимальным для грунтовок «Экспресс» - 911 является использование универсального растворителя ТМ «Дніпро-спецемаль». При отсутствии растворителя ТМ «Дніпро-спецемаль» для разбавления грунтовок «Экспресс» - 911 могут использоваться следующие типы растворителей: О-ксилол и сольвент. Эти же растворители могут быть использованы и для очистки инструмента после работы. Грунтовку «Экспресс» - 911 следует наносить при температуре от -5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха не более 80%.

НОРМА РАСХОДА

При нанесении в 1 слой – 120-170 г/м², в зависимости от толщины слоя, способа нанесения, типа поверхности, квалификации маляра и прочих факторов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГНЕОПАСНА! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАСКАЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ!

Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать средства персональной защиты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Грунтовку «Экспресс» - 911 следует хранить в сухом темном месте в фирменной таре производителя. Температура хранения от +5°C до +40°C. При транспортировке руководствоваться правилами перевозки опасных грузов на соответствующем виде транспорта.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца со дня изготовления при соблюдении ТУ хранения и транспортировки.

ФАСОВКА

Банка 0,9 кг, 2,8 кг; Ведро оцинкованное 25 кг, барабан 50 кг.