



# STANDARD MICROBASE

## STANDARD MICROBASE XL (A+B)

Микроцемент для подготовки поверхности



Standard Microbase XL является двухкомпонентным микроцементом в виде порошка и идеально подходит для подготовки поверхности перед применением микроцемента Standard Microdeck и Standard Microfino. Микроцемент Standard Microbase XL предназначен для сверхтонких напольных и настенных покрытий без швов. Микроцемент марки Topciment наносится в несколько слоёв с использованием мастерка, что позволяет достичь различных визуальных эффектов.

Микроцемент Standard Microbase XL (А-компонент в виде порошка) создан на основе гидравлических вяжущих веществ, синтетических смол, пигментов и специальных добавок. Для правильного нанесения цемента Standard Microbase, его необходимо смешать со смолой Acrisem (Б-компонент в виде жидкости), соблюдая при этом пропорции, указанные в данном техническом паспорте.

После приготовления и нанесения смеси должно получиться сверхтонкое покрытие повышенной прочности толщиной в 1-3 мм. Микроцемент Standard Microbase XL обладает отличной адгезией и его можно использовать на любой поверхности: бетоне, цементном растворе, керамике, ОСП, штукатурке и гипсокартоне и т.д.

### Свойства

- Сплошное бесшовное покрытие (избегать использования микроцемента на швах и смывках).
- Можно использовать на любой поверхности: бетоне, цементном растворе, керамике, ОСП, штукатурке и гипсокартоне.
- Долгий период рабочей жизнеспособности (Pot-life)
- Широкая цветовая гамма, разнообразие эффектов
- Отделка: матовая, полу матовая, глянцевая
- Высокая адгезия к поверхности

### Как использовать

- Подготовка рабочей поверхности:**  
До нанесения микроцемента Standard Microbase XL нужно тщательно подготовить рабочую поверхность, так как некоторые продукты можно использовать только со специальными растворами и материалами: тонкая и эластичная сетка из стекловолна Vuiltex, промоторы (усилители) адгезии Primasem PLUS или Primasem ABS, барьер-защита от испарений и влажности Improху.  
В любом случае, следуйте инструкциям и рекомендациям производителя.  
  
Основание перед нанесением микроцемента должно быть чистым и обезжиренным, с хорошей плоскостью и сопротивлением.
- Смесь:**  
Standard Microbase XL нужно смешать со смолой Acrisem и с выбранным вами красителем. Для того, чтобы микроцемент не потерял своих свойств, необходимо с точностью соблюдать пропорции смеси микроцемента и смолы:  
10 кг. Standard Microbase XL - 3.0 л. смолы Acrisem

**в. Приготовление смеси:**

Смесь должна быть приготовлена следующим образом:

1. Вылейте немного смолы Asciset в ёмкость, добавьте весь краситель соответствующий весу микроцемента, с которым вы будете работать, а затем перемешайте до достижения однородного цвета.
2. Во время перемешивания постепенно добавляйте цементный порошок и оставшуюся смолу. Для перемешивания используйте механическую мешалку на малых оборотах.
3. Время замешивания должно быть не менее 4 минут, до полного растворения комочков в однородную массу.

**г. Расход:**

Расход зависит от рабочей поверхности. Стандартный расход:  
Standard Microbase XL (2 слоя) - 2,80 кг/м<sup>2</sup>

Чем лучше подготовлена рабочая поверхность, тем меньше времени и материалов вы потратите на работу, и тем качественнее будет конечный результат.

## Технические данные

Тип:	Двухкомпонентный микроцемент
Внешний вид:	Белый порошок
Максимальный размер гранулы:	0,4 мм
Объемная плотность:	Порошок – 1175 ± 50 кг/м <sup>3</sup>
	В смеси – 1480 ± 50 кг/м <sup>3</sup>
	В затвердении – 1430 ± 50 кг/м <sup>3</sup> (28 дней)
Прочность на сжатие (EN 13892-2):	28 дней: ≥ 55 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб (EN 13892-2):	28 дней: ≥ 10 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия (EN 13892-8):	28 дней: ≥ 1,5 Н/мм <sup>2</sup>
Реакция на огонь (EN 13501-1):	B <sub>FL</sub> s1

## Нанесение

**а. Первые слои для подготовки поверхности:**

В зависимости от состояния рабочей поверхности наложите 1 или 2 базового слоя микроцемента Standard Microbase XL с помощью металлической штукатурной лопатки. Если Вы работаете с напольной поверхностью, то обязательно нужно нанести 2 слоя Standard Microbase XL с использованием специальной сетки из стекловолокна Builtex. Новый слой можно накладывать только, если предыдущий слой уже полностью высох и слегка отшлифован специальной электрической шлифовальной машинкой с наждачной насадкой с зернистостью 40. Все эти действия позволят избежать визуальных дефектов.

**б. Standard Microbase XL для отделочных слоев:**

Нанесение последнего слоя микроцемента можно выполнить используя технику “мокрое на мокрое”. Для напольных покрытий можно также использовать 2 слоя Standard Microdeck. Микроцемент Standard Microfino используется исключительно для стен и других непешеходных поверхностей.

“Мокрое на мокрое”

При использовании техники “мокрое на мокрое” третий слой Standard Microbase XL накладывается на еще влажный, но уже не липкий второй слой. До нанесения третьего слоя второй слой шлифовать не следует. Если на втором слое есть дефекты, такие как неровности и т.д., то их следует исправить с помощью мастерка, удаляя таким образом лишний материал. Нанести третий слой, работая на полистирольных плитах.

После того, как последний слой полностью высох, его необходимо отшлифовать специальной электрической шлифовальной машинкой с наждачной насадкой с зерном 40. Все эти действия позволят избежать визуальных дефектов.

Толщина каждого слоя при работе с микроцементом Standard Microbase, Standard Microdeck и Standard Microfino не должна превышать 1мм. Общая толщина после нанесения всех слоев должна варьироваться от 1 до 3 мм.

#### в. Герметизация

Микроцемент Topciment можно герметизировать только после того, как последний слой полностью высох. Максимальная влажность не должна превышать 5%. Обычно данный уровень влажности достигается после 24-48 часов сушки. Микроцемент Topciment герметизируется с помощью порозаполнителя Presealer и полиуретанового лака на водной основе Topsealer WT. Мы настоятельно просим вас следовать всем инструкциям по нанесению, указанным в техническом паспорте.

### Специальные меры предосторожности

Данный продукт содержит цемент.

- Следует избегать контакта с глазами, кожей и дыхательными путями.
- Обязательно используйте резиновые перчатки и защитные очки.
- Не используйте продукт при комнатной температуре ниже 5 ° C или выше 30 ° C. Низкие температуры увеличивают, а высокие уменьшают срок годности продукта и влияют на скорость сушки.
- Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

### Тип упаковки

Транспортировка производится в ведрах 20 кг.

### Очистка инструментов

Все инструменты и смеситель следует очистить водой сразу после использования. После затвердевания, материал может быть удален только механическим путем.

### Pot-life

Период рабочей жизнеспособности (Pot-life) при 20°C составляет 1 час. Мы настоятельно рекомендуем Вам готовить раствор в соответствии с указаниями опытного мастера.

### Условия хранения

Микроцемент Topciment следует хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в месте, защищенном от непогоды. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



topciment.com

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны

Дата последней редакции : ноябрь2019