



PreSealer

PRESEALER

Пропитка для подготовки поверхности для нанесения Topsealer WT



Пропитка на основе эмульгированного акрилового сополимера, стабильного во влажной среде. Используется для подготовки поверхности для последующего нанесения полиуретанового лака.

Свойства

- Укрепляет покрытия из микроцемента.
- Стабилен во влажной среде.
- Устойчив к щелочности микроцемента.

Расход

2 слоя: 0,12 л/м².

Технические данные

- Эмульсия на водной основе.
- Молочнообразная жидкость.
- Сухое вещество: 18 %.
- pH между 7 и 8.
- Клейкость 10-11 s (Ford Cup 4).
- Плотность при 20°C: 1 ± 0,01 гр/мл.
- Рабочая температура от 5°C до 35°C.
- Становится сухим на ощупь через 20 мин.

Нанесение

- а. Как порозаполнитель для бассейнов:
Наносится с помощью роликового валика из полиамидной ткани в два слоя. Перед нанесением второго слоя следует подождать 4 часа.
- б. Как герметик для сен и напольных покрытий:
Наносится с помощью роликового валика из полиамидной ткани в два слоя. Перед нанесением второго слоя следует подождать 4 часа.

До использования Presealer сначала убедитесь, что основание чистое, сухое и без пыли. В зависимости от погодных условий и вентиляции необходимо подождать 24 часа перед нанесением герметика на микроцемент.

Перед тем, как открыть упаковку, хорошо встряхните её, пока жидкость не станет полностью однородной. С помощью роликового валика нанесите первый слой герметика, полностью покрывая микроцемент. После нанесения Presealer поверхность следует защитить как минимум двумя слоями Topsealer WT, что позволит увеличить прочность и сопротивление истиранию покрытия.

Специальные меры предосторожности

В случае контакта с глазами, их необходимо промыть большим количеством воды в течении 15 минут. В случае попадания смолы на кожу, вымойте загрязненный участок с помощью воды и мыла.

Не принимать внутрь! В случае попадания в желудок, немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь вызвать рвоту.

Держите продукт в недоступном для детей месте.

Мы рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:

- Хорошо вентилируйте помещение.
- Используйте защитные очки.
- Используйте резиновые перчатки.

Пустые контейнеры должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.

Для того, чтобы продукт не высох раньше времени, необходимо хорошо закрывать крышку после каждого использования.

Мы рекомендуем работать при температуре от 10 до 30 градусов.

Данный продукт не является ни токсичными, ни опасным, ни легко воспламеняющимся в обычных условиях его использования.

По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных веществ, из чего следует, что никакой специальной этикетки не требуется.

Тип упаковки

Транспортируется в канистре 5 л.

Очистка инструментов

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Условия хранения

Presealer следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок годности составляет 1 год с даты изготовления.



topciment.com

Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны.

Дата последней редакции: Июль 2017