

ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ

АКРИЛОВАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ПОЛИВАЛЕНТНАЯ ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОЙСТВА:

Прекрасная защита металлических поверхностей от коррозии. Отличное сцепление с металлом, оцинкованным железом, алюминием, деревом, гипсом, ПВХ и др. В последствии поверхности можно отделять продуктами как на водной основе, так и на основе растворителей, одно- или двухкомпонентными, выдержав необходимое время, указанное в данной инструкции.

Хорошая раскатываемость и выравнивание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Универсальная акриловая противокоррозионная грунтовка для подготовки и защиты металлических поверхностей, очищенных от ржавчины, таких как: сталь, оцинкованное железо, алюминий и т. д. Также рекомендуется для подготовки неметаллических поверхностей из древесины, гипса, ПВХ и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Матовый
Цвет	Белый, возможна тонировка универсальными красителями
Сцепление	Отличное
Плотность	1.3 ± 0.05 кг/л
Сухой остаток	42%
Выход продукта	10-12 м ² /л/слой.
Время высушивания	На ощупь: 30-60 мин. Межслойная сушка: 3-4 ч.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать продукт до полной однородности. Поверхности, предназначенные для покраски должны быть полностью очищены от ржавчины, жира, грязи и других примесей. **Очень важно, чтобы поверхности, предназначенные для покраски, были полностью очищены от ржавчины.** Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски. Убедиться в совместимости краски. Перед нанесением отделочных продуктов, слегка отшлифовать поверхность, обработанную грунтовкой Изалпраймер Аква.

Нанесение: кисть, валик, краскопульт.

Разведение: чистая питьевая вода - кисть, валик - максимум 5%. Пистолет-распылитель - максимум 10 %.

Тонирование: возможно добавление универсальных красителей или красителей на водной основе (2 % макс.).

Финишная отделка акриловой эмалью АКВАТЕКС или водоэмульсионными красками ТЕЙДЕ, М-14, М-18 и т. д.: через 4 ч. и более, после нанесения последнего слоя грунтовки Изалпраймер Аква.

Отделка синтетическими эмалями на основе растворителя: через 24 ч. и более, после нанесения последнего слоя грунтовки Изалпраймер Аква.

Отделка двухкомпонентными эмалями ИЗАЛПОКС или 2КР: через 48 ч. и более, после нанесения последнего слоя грунтовки Изалпраймер Аква.

Время высыхания грунтовки Изалпраймер Аква перед последующей финишной отделкой зависит от внешних факторов. Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 5° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%.

Чистка принадлежностей и инструментов: водой сразу после использования.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Железо и сталь: Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Нанести один или два слоя грунтовки **Изалпраймер Аква.** Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. Нанести отделочные слои по технологии.

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя грунтовки **Изалпраймер Аква.** Слегка отшлифовать поверхность между слоями. Нанести отделочные слои по технологии.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т.д. Нанести один или два слоя грунтовки **Изалпраймер Аква.** Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. Нанести отделочные слои по технологии.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Железо и сталь: Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её специальным средством для снятия старой краски **Декапант Китапинтурас.** Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Нанести один или два слоя грунтовки **Изалпраймер Аква.** Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. Нанести отделочные слои по технологии.

Деревянные поверхности: Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать. Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её составом для снятия старой краски **Декапант Китапинтурас.** Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя грунтовки **Изалпраймер Аква.** Слегка отшлифовать поверхность между слоями. Нанести отделочные слои по технологии.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя грунтовки **Изалпраймер Аква.** Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. Нанести отделочные слои по технологии.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т. д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.