

PERFECTO STUCCOMARMO



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

PERFECTO STUCCOMARMO nasce dal successo commerciale dello STUCCOMARMO, la grande richiesta da parte dei clienti di ottenere questo straordinario effetto anche in superfici murali esterne in grado di resistere alle più dure condizioni climatiche, alle intemperie, alla aggressione di diversi ambienti (marini, chimici). Abbiamo eliminato, con questa soluzione, i limiti tecnici STUCCOMARMO (essendo un prodotto a base calce richiede all'esterno intonaci a base di sola calce, senza cemento). PERFECTO STUCCOMARMO può essere applicato sulle più svariate nature dei supporti (cemento, cemento calce, vecchi intonaci plastici, calcestruzzo, e quant'altro)

VANTAGGI

Alta traspirabilità (indice di permeabilità al vapore acqueo molto vicino a quello della calce)
Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente)

- Autopulente (la sua microstruttura di superficie, altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento)
- Elevata elasticità (contiene i micromovimenti del substrato lasciando inalterate le sue caratteristiche)
- Effetto anticrepe-anticavillante (dovuto alla eccellente flessibilità dell'elastomero)
- Antialga-antifungo (fondamentale nei

rivestimenti a cappotto per impedire l'annerimento algale)

- Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.

Grazie alle sue caratteristiche PERFECTO STUCCOMARMO trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di grande prestigio sia di nuova che di vecchia costruzione, ottenendo un'eccellente effetto spatolato a stucco veneziano.

2. COMPOSIZIONE

PERFECTO STUCCOMARMO è un prodotto in pasta a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di SILOSSANA PRIMER diluita al 100% con acqua; stendere uno strato di Stuccomarmo con frattazzo in acciaio inox e in modo di livellare il supporto, ad essiccazione avvenuta, se necessario, e per aumentare la lucidità finale ripetere l'operazione con un'altro strato. Applicare a piccole macchie e asportarle (tecnica del "metti e togli"), dopodiché, quando il prodotto sta per essiccare, pressare e lucidare con il frattazzo, fino ad ottenere il risultato desiderato. Non applicare

su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,629 Kg./Lt. ± 5%

VISCOSITA' BROOKFIELD: cPS 52200 ±20% - R7 -RPM 20 - 25°C

PH: 8,95 ±1

ESSICCAZIONE: asciutto al tatto: circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%. asciutto in profondità: circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%.

TEMPERATURA DI

APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C.

RESA: 1,4 - 1,8 m²/Lt.

COLORE: tinte di cartella.

PERMEABILITA' AL VAPORE

ACQUEO: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

ASSORBIMENTO D'ACQUA:

W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013).

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 14, Lt. 4,67.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con intonaco elastosilossanico ad effetto spatolato a stucco veneziano, del tipo PERFECTO STUCCOMARMO della Spiver s.r.l., a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: PERFECTO STUCCOMARMO SP 027. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti



PERFECTO STUCCOMARMO



trattamento consolidante con una mano di SILOSSANA PRIMER della Spiver s.r.l. diluita con il 50% di acqua della tinta scelta dalla D.L.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: PERFECTO STUCCOMARMO SP 027. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti