

Glasgewebekleber D625

Глясгевебеклебер Д625

Клей для стеклообоев



Описание продукта

Сфера использования	Для приклеивания стеклообоев, фотообоев, виниловых и текстильных обоев внутри помещений. Удобный в работе, долгое время поддается корректировке. После высыхания имеет молочный цвет.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • готовый к использованию • подходит для всех типов обоев • высокая адгезия • поддается корректировке
Цвет	Белый
Связующее вещество	Сополимер винилацетата
Состав	Наполнители, функциональные добавки, крахмал, вода.
Растворитель	Вода

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, ровным, сухим и чистым. Старые обои полностью удалить вместе с остатками клея. Поверхности, которые подвергаются воздействию влаги и сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой торговой марки düfa. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel и зашкурить. Поверхности, подверженные поражению грибом, обработать средством düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	Перед использованием тщательно перемешать, если перемешивание осуществляется миксером - использовать на низких оборотах. Наносить кистью или валиком на основание на ширину 2-3 полотен. Предварительно нарезанные обои наложить на основу стык в стык, разровнять специальным шпателем для обоев. Следить, чтобы не образовывались пустоты. На поверхность свеженаклеенных стеклообоев нанести клей, разведенный 20% воды.
Расход	300-500 г/м ² , зависит от типа обоев и основания.
Особенности	Поверхность стеклообоев рекомендуется красить красками, выдерживающими влажную уборку.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
Время высыхания	12 часов при температуре 20°C и влажности воздуха 60%, при других параметрах время может измениться.

Температура нанесения	Работы выполнять при температуре от +5°C до +30°C.
Дополнения	
Фасовка	5 кг; 10 кг
Хранение	В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской таре 12 месяцев. Дата и партию изготовления смотри на упаковке.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попаданий клея в глаза или на кожу. При работе использовать перчатки и очки.
Утилизация	Остатки высохшего клея утилизируются как обычный строительный мусор.

1.08.2017

Изготовлено по технологии компании “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.