

Premium Latex DE200

Преміум Латекс ДЕ200
Латексна зносостійка фарба



Опис продукту

Застосування	Латексна біла фарба для внутрішніх робіт. Утворює міцне зносостійке матове покриття. Має високу адгезію та виключно високу вологостійкість. Швидко сохне. Рекомендована для вологих приміщень і місць з високим експлуатаційним навантаженням. Призначена для фарбування цементної штукатурки, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, фарбованих поверхонь, склошпалер, шпалер, в тому числі з волокна "Рауфазер".
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - біла - матова - для внутрішніх робіт - висока стійкість до стирання - висока вологостійкість - швидко сохне
Колір	Білий
Ступінь глянцею	Матова
Клас стирання	2 згідно DIN EN 13300
Щільність	1,56 кг/л
Зв'язуюча речовина	Акрилова дисперсія
Склад	Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС 30 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода, максимум 15%

Нанесення

Основа	Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, старі лакофарбові покриття ретельно видалити. Невидалючі плями бруду, нікотину, сажі на мінеральних штукатурках обробити ізолюючою сіллю düfa Isoliersalz згідно інструкції. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel. Свіжі цементні штукаутрки повинні бути витримані мінімум 28 днів. Вологість основи не повинна бути більше 4%., гіпсових основ – 1%. Всі
---------------	--

	поверхні орбробити глибокопроникною ґрунтовкою торгової марки düfa. Зокрема критичні основи: крейдянні поверхні, поверхні, що осипаються або сильно вбирають вологу, обробити глибокопроникною ґрунтовкою düfa Tiefgrund D14 згідно інструкції. Місця вражені грибками очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
Нанесення	<p>Перед використанням ретельно перемішати. Валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб.</p> <p>1. Первинне покриття: фарбу розбавляти щонайбільше 15 % води.</p> <p>2. Завершальне покриття: додати не більше 5% води або фарбувати не розбавляючи.</p> <p>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини і використовувати сопло 2 мм.</p> <p>При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо використовувати модель Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 519 при робочому тиску 200 бар. Також можна використати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу в обох випадках розвести водою на 5%.</p>
Витрата	Витрата на один шар – 70 -95 мл/м ² , в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з додаванням у фарбу антигрибкової домішки düfa Schimmelstop.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	<p>Час висихання до нанесення наступного шару – 1 година, повне висихання – 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури він збільшиться.</p> <p>Придатність до експлуатації через 7 днів. Повна міцність і здатність сприймати механічні навантаження - через 28 днів.</p>
Температура нанесення	Роботи вести при температурі основи і навколишнього повітря від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80%.
Колерування	Можливе барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230, а також машинним колеруванням за системою Color Mix та Selekt. Затонована фарба повинна бути використана найближчим часом!
Доповнення	
Фасовка	1 L (л); 2,5 L (л); 5 L (л); 10 L (л)
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці. Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання.

Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою, не вдихати пари при розпиленні. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

2.07.2019

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.