

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ПОРОЗАПОВНЮВАЧ «ВЛ-10»

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для підготовки дерев'яних поверхонь з метою просочування і заповнення пор, а також вирівнювання поверхні під наступне нанесення різноманітних лакофарбових матеріалів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Максимально гладка поверхня і відсутність ворсу після шліфування
- Швидке висихання
- Економія лакофарбових матеріалів при наступному фарбуванні

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Полівінілбутираль, органічні розчинники
Густина	0,8 г/см ³
Пакування	2,1 кг
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Способи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	Готовий до застосування		-	-
Умови нанесення	Температура повітря від 10°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %			
Час висихання	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 1,5 год.			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (7- 9) м ² /л; (9 -11) м ² /кг; Практична витрата залежить від виду і стану поверхні, яка фарбується			
Очищення інструментів	Розчинники спиртові			

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед нанесенням порозаповнювача «ВЛ-10», за необхідності, поверхню обробляють «МІКС» антисептиком універсальним.
- Перед застосуванням порозаповнювач «ВЛ-10» ретельно перемішують.
- Порозаповнювач «ВЛ-10» наносять у 1-2 шари на поверхню, очищену від бруду, деревного пилу, інших забруднень.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.