

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для покриття паркетних і дерев'яних підлог, сходів, віконних рам, дверей, обшитих деревом стін і стель, інших дерев'яних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ

- Підкреслює текстуру деревини
- Глянцева або шовковисто-матова поверхня
- Висока адгезія і стійкість до стирання
- Швидке висихання
- Стійкість до дії води і миючих засобів

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідно-уретановий напівфабрикатний, цільові добавки
Розчинник	Уайт-спірит
Блиск	Глянцевий, шовковисто-матовий
Густина	0,9 г/см ³
Пакування	0,8 кг; 2,3 кг
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	Не більше 10 %	40-50	-	-
Пневматичне розпилення	Не більше 10 %	30-35	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 15°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %.			
Час висихання	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 4 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (7-9) м ² /л; (8-10) м ² /кг Практична витрата залежить від методу нанесення, типу і стану поверхні, яка фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Нові паркетні підлоги ретельно відциклювати, відшліфувати, очистити від деревного пилу.

Ремонт старих покриттів: Видалити старе покриття, яке відлущується, відшліфувати поверхню, очистити від деревного пилу. Значно пошкоджені покриття повністю видалити.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверх- ні	Паркетні підлоги	Усере- дині примі- щень	Циклювання, шлі- фування, видален- ня деревного пилу та інших забруд- нень	«MKS» Антисептик універсальний «MKS» Порозаповню- вач «ВЛ-10» (за необхідності)	-	2-3 шари «MKS» Лак для паркету (сушка між шарами 24 год.)
Старі пок- риття	Паркетні підлоги	Усере- дині примі- щень	Видалення старо- го покриття, яке відлущується, шліфування, видалення пилу та інших забруднень	-	-	2 шари «MKS» Лак для паркету (сушка між шарами 24 год.)

ОСОБЛИВИ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак ретельно перемішати і розвести до робочої в'язкості у кількості не більше 10 % від маси лаку.
- Застосування «MKS» порозаповнювача «ВЛ-10» дозволяє зменшити витрату лаку для паркету.
- Дозволяється експлуатація готового покриття через 5 діб після висихання лаку (можливість встановлювати меблі, застилати килими).
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.