

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ, СТІЙКА ДО МИТТЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисно-декоративного оздоблення внутрішніх поверхонь стін та стель. Застосовується для фарбування всіх типів мінеральних штукатурок, волокнисто-цементних плит, бетону, гіпсокартонних плит, шпалер зі скловолокна, паперових рельєфних шпалер і старих покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до миття та мокрого стирання
- Висока покривність
- Без запаху, не містить органічних розчинників
- Екологічно безпечний матеріал

| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | |
|--|---|
| Склад | Дисперсія стирол-акрилова, пігменти, наповнювачі, цільові добавки, вода |
| Колір | Білий, можливе колірування пігментними пастами |
| Блиск | Матова |
| Зернистість (максимальний розмір часток) | Дрібнозернисті <100 мкм |
| Стійкість до мокрого стирання | Клас 2 ≥5 мкм і <20 мкм після 200 циклів стирання |
| Густина | 1,6 г/см ³ |
| Пакування | 1 л (1,4 кг); 3 л (4,2 кг); 5 л (7 кг); 10 л (14 кг) |
| Гарантійний термін зберігання | 24 місяці від дати виготовлення |

| НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| Методи нанесення | Розведення | Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм) | Сопло, мм (фарбо-розпилювач) | Тиск, МПа (кгс/см ²) |
| Валик, пензель | (5-10) % | 70-80 | - | - |
| Пневматичне розпилення | (5-10) % | 40-50 | 1,2-1,5 | 0,3-0,4 (3-4) |
| Умови нанесення | Температура повітря не нижче 10 °С, відносна вологість повітря не більше 70 %. | | | |
| Час висихання | За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - 2 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання | | | |
| Витрата | Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (5-7) м ² /кг Практична витрата залежить від поглинальної властивості та гладкості поверхні | | | |
| Очищення інструментів | Вода (з додаванням миючого засобу) | | | |

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Видалити пил, бруд та інші забруднення. Поверхня повинна бути сухою і чистою.

Ремонт старих покриттів: Видалити стару фарбу, що відлущується, до твердої основи. Тріщини і пошкоджені місця заповнити відповідними матеріалами на мінеральній основі і почекати до повного висихання. Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою і міцною.

СИСТЕМИ ЛФП

| Основа (тип поверхні) | | | Підготовка поверхні | Просочування/ грунтовка | | Фінішне покриття |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| Нові поверхні | Мінеральні поверхні | Усередині приміщень | Видалення пилу, інших забруднень | «МІКС» Антисептик концентрований (за необхідності) | 1-2 шари «МІКС» Грунтовка універсальна глибоко-проникаюча | 2 шари «МІКС» Фарба для стін та стель, стійка до миття |
| Старі покриття | Мінеральні поверхні | Усередині приміщень | Видалення старого покриття, що відлущується, шпаклювання тріщин і пошкоджених місць, шліфування | «МІКС» Антисептик концентрований (за необхідності) | 1-2 шари «МІКС» Грунтовка універсальна глибоко-проникаюча (за необхідності) | 2 шари «МІКС» Фарба для стін та стель, стійка до миття |

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, за необхідності розвести водою у кількості, не більше 10 % від об'єму фарби.
- Зберігати в щільно закритій тарі за температури від 5 °С до 35 °С.
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.

**«МІКС» Фарба для стін та стель, стійка до миття, відповідає
ДСТУ EN 13300:2012.**

Код УКТЗЕД – 3209.