

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»  
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

## «МІКС» ЛАК «ЛАЗУР» («ЛАЗУР» ТОП)

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисту і декоративної обробки зовнішніх і внутрішніх дерев'яних поверхонь.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Надає деревині необхідний відтінок, підкреслює її природну текстуру
- Захищає від гниття, синяви, плісняви
- Захищає від атмосферних впливів, УФ променів
- Утворює глянцеvu або напівглянцеvu поверхню

<b>ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА</b>	
<b>Склад</b>	Лак алкідний, паста універсальна, цільові добавки, у т.ч. біоцидні
<b>Колір</b>	Сосна, махагон, дуб, тік, каштан, горіх, палісандр, черешня, макаср, безбарвний
<b>Блиск</b>	До 50 %
<b>Густина</b>	0,9 г/см <sup>3</sup>
<b>Розчинник</b>	Уайт-спірит
<b>Пакування</b>	0,7 кг; 2,2 кг
<b>Гарантійний термін зберігання</b>	3 роки від дати виготовлення

<b>НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ</b>				
<b>Методи нанесення</b>	<b>Розбавлення</b>	<b>Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)</b>	<b>Сопло, мм (фарбо-розпилювач)</b>	<b>Тиск, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)</b>
Валик, пензель	-	-	-	-
Пневматичне розпилення	Не більше 5%	20-30	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
<b>Умови нанесення</b>	Температура повітря від 10°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %.			
<b>Час висихання</b>	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 24 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
<b>Витрата</b>	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: - пиляна деревина – (4,5-7,5) м <sup>2</sup> /л; (5-8) м <sup>2</sup> /кг; - стругана деревина – (9-13) м <sup>2</sup> /л; (10-14) м <sup>2</sup> /кг; Практична витрата залежить від типу і стану поверхні, що фарбується			
<b>Очищення інструментів</b>	Уайт-спірит			

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Деревину ретельно висушити, очистити від бруду, воску, відшліфувати, видалити деревний пил.

Ремонт старих покриттів: Видалити частки старого покриття, що відлущується, шкребком, щіткою або шліфувальним папером, після чого ретельно видалити деревний пил. Значно пошкоджені покриття видалити повністю.

## СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття	
Нові поверхні	Деревина	Зовні	Видалення бруду, воску, шліфування, видалення пилу	«МІКС» Порозаповнювач «ВЛ-10» (для дуже поглинальних поверхонь)	-	3 шари «МІКС» Лак «Лазур»
		Усередині приміщень		-	2 шари «МІКС» Лак «Лазур»	
Старі покриття	Деревина	Зовні	Видалення часток старого покриття, що відлущується, шліфування, видалення пилу	-	-	2 шари «МІКС» Лак «Лазур»
		Усередині приміщень		-	-	1-2 шари «МІКС» Лак «Лазур»

### ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням лак «Лазур» ретельно перемішати.
- Застосування «МІКС» порозаповнювача «ВЛ-10» зменшує витрату «МІКС» лаку «Лазур».
- Лаки «Лазур» наносять на поверхню рівним, тонким, безперервним шаром вздовж волокон деревини, запобігаючи нахлисту (накладанню) шарів лаку один на одного. Перший шар є просочувальним і не повинен утворювати лакової плівки. Наступний шар наносять після висихання попереднього.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.